

Abizol P: Compus bituminos pentru straturi hidroizolatoare

Abizol P este un compus bituminos modificat cu cauciuc sintetic și rășini dezvoltat pentru realizarea hidroizolațiilor fără rosturi ale suprafețelor, acoperișurilor și suprafețelor sau zonelor construcțiilor aflate în subsol sau sub nivelul solului. Este un produs ideal pentru climatul temperat European – membranele sunt foarte rezistente la fisuri sau crăpături provocate de îngheț (așa cum apar la drumurile asfaltate) puternic fixate de suprafețele suport și să absoabă parțial deformațiile și deplasările suprafețelor și microfisurile. **Abizol P** poate fi aplicat chiar și pe suprafețe umede sau ușor umezite

BENEFICII

- poate fi aplicat chiar și pe suprafețe umede sau ușor umezite
- crează straturi și membrane hidroizolatoare elastice
- rezistă la acizi sau baze în concentrație redusă

APLICAȚII TIPICE

- Realizarea de straturi hidroizolatoare de tip mediu
- Lucrări de hidroizolare pe carton bitumat (la terase/acoperișuri)
- Realizarea de straturi de acoperire hidroizolatoare cu plasă din fibră de sticlă
- Lucrări de hidroizolare exterioare la fundații/ infrastructura clădirilor/construcțiilor
- Lucrări de hidroizolare exterioare la bazine de apă industriale
- Lucrări de hidroizolare exterioare la cuve, rezervoare îngropate
- Protejarea straturilor hidroizolatoare din carton bitumat sau din alte materiale specifice.



STANDARDE În concordanță cu cerințele din norma Poloneză PN-B-24006:1997

Product are certificate de conformitate în concordanță cu normele centrului Polonez pentru Cercetare și Certificare.

DATE TEHNICE

Consistență	substanță semi-lichidă
Culoare	neagră
Temperatura de aplicare	+5°C ... +35°C
Timp inițial de uscare	6 ore
Timp de întărire	12 ore
Consum	0,5-0,7 kg/m ² pentru 1 strat
Număr de straturi	2 – 3 în funcție de modalitatea aplicare

Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt declarate în condiții standard de temperatură de +23°C ± 2°C și umiditate de cca. 60%. Temperaturile mai scăzute sau o umiditate mai ridicată pot mări timpul de întărire.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele nu trebuie să fie înghețate sau acoperite cu chiciură, brumă sau cu apă care bălțește. Curățați praful, muciile tăioase și toți ceilalți contaminanți. Curățați rugina de pe elementele metalice. Umpleți spațiile și aplicați pe suprafețele poroase/rugoase cu mortar de ciment. Tratați suprafețele rugoase sau absorbante precum și cele din beton expuse presiunii apei cu **primer Abizol R** (nu utilizați amorse sau primeri pe bază de apă), lăsați primerul să se usuce. La repararea învelitorilor acoperișurilor vechi: înlăturați resturile de materiale și alți contaminanți, bulele și umflăturile tăiați-le transversal și lipiți-le cu adeziv **Abizol KL DM** sau cu pastă bituminoasă ranforsată cu fibre **APA STOP TYTAN Professional**. Umpleți spațiile, golurile și găurile cu mastic cauciuc-bitum **Abizol G** sau cu pastă bituminoasă ranforsată cu fibre **APA STOP TYTAN Professional**.

Aplicare: Aplicați "la rece". Înainte de aplicare la temperatură scăzute, depozitați produsul pentru cel puțin 12 ore într-un spațiu calduros (încălzit). Utilizați suportul și o pensulă pentru aplicare. Aplicați următorul strat numai după cel aplicat s-a uscat.

1. Fundații, părți ale subsolurilor, hidroizolații sub materialele de placare: Aplicați produsul în 2-3 straturi în funcție nivelul de protecție dorit (regimul de precipitații local). În cazul terenurilor "dificile" (cu posibile deplasări sau alunecări, expunere la mari cantități de apă de orice fel) este recomandat să aplicați 3 straturi și să utilizați o plasă de armare înglobată între două straturi de hidroizolație.

2. Tavanele / Planșeele din beton armat – acoperiți suprafața cu **primer Abizol R** și aplicați cel puțin 3 straturi de mastic în care înglobați 2 straturi de plasă de armare; susțineți plasa pe elementele verticale pe acoperișuri. Pentru a prelungi durata de viață a stratului hidroizolant este recomandat să împrăștiați/aplicați pe materialul de acoperire nisip în proporție de câteva procente.

3. Reparațiile straturilor acoperitoare ale acoperișurilor: aplicați cel puțin 3 straturi de mastic. Pentru a prelungi durata de viață a stratului hidroizolant este recomandat să împrăștiați/aplicați pe materialul de acoperire nisip.

Note: Nu utilizați la interiorul clădirilor. Conține solvenți organici – a nu se combina cu spumă de polistiren (expandat).

Curățare: Curățați cu solvenți nafta sau cu alți solvenți organici.

INFORMAȚII LOGISTICE

Conținut	Ambalaj	Bucăți/EURO palet
9 kg	Găleată	44
18 kg	Găleată	33

Durata de depozitare a produsului în ambalajul original, păstrat la temperaturi cuprinse între 0°C și +30 °C într-un spațiu uscat este de 12 luni de la data fabricației. Poate fi păstrat chiar sub 0°C. Data de expirare este inscripționată pe ambalaj



UN 1139

INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT

Rutier:	ADR:	clasa 3, PG III, UN 1139
Maritim:	IMDG:	clasa 3, PG III, UN 1139
Aerian:	ICAO / IATA-DGR:	clasa 3, PG III, UN 1139
Numar UN :	1139	

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Luați măsurile de precauție obișnuite. Păstrați produsul departe de orice sură de foc sau scântei. Pentru informații detaliate consultați Fișa de Securitate și Siguranță disponibilă la cerere la Selena Romania.

R10 Inflamabil **R52/53** Nociv pentru organismele acvatic, poate cauza efecte adverse de lungă durată în mediul acvatic. **S2** A nu se lăsa la îndemâna copiilor, **S23** Nu inhalați vaporii **S24/25** Evitați contactul cu pielea și ochii **S36/37** Purtați îmbrăcăminte și mănuși de protecție potrivite **S43** În caz de incendiu utilizați: spumă, pulbere pentru stingerea focului, dioxid de carbon, apă sub presiune **S62** Dacă este înghițit, nu induce vomă: consultați un medic imediat și prezentați-l eticheta ambalajului.

Instrucțiuni depozitare deseuri: Resturile de produs, precum și ambalajele goale trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementările legale.

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitut pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. Selena România își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anumit brevet.