



TECHNICAL DATA SHEET

TYTAN PROFESSIONAL

Abizol G Chit de etanșare pe bază de bitum-cauciuc

Abizol G este un chit bituminos dens, elastic, modificat cu cauciuc sintetic și armat cu fibre. Se utilizează la repararea îmbinărilor cartonului asfaltat, etanșări în lucrările de construcții și la repararea hidroizolațiilor. Creează straturi de izolație care au o rezistență mare la crăpături cauzate de îngheț (cum apar în șoselele asfaltate). Membranele create sunt foarte flexibile, sunt capabile să absoarbă mișcările suprafeței și rezistă la intemperii, acizi slabi, baze și substanțele agresive din sol.

APLICAȚII:

- Repararea îmbinărilor membranelor de acoperiș
- Repararea părților deteriorate și a crăpăturilor din acoperișuri și hidroizolații
- Etanșarea îmbinărilor metal-beton-membrană
- Lipirea cartonului asfaltat în lucrări de reparații
- Acoperirea zgârieturilor, crăpăturilor și îmbinărilor la materialele pentru acoperișuri
- Repararea părților deteriorate din acoperișuri cu suprafețe umede sau uscate
- Etanșarea conexiunilor dintre metal, beton și carton asfaltat (șeminee, luminatoare, conducte de ventilație, semnalizatoare)
- Etanșare punctuală în izolații hidrofobe
- Crearea membranelor elastice, continue pentru hidroizolații subterane

BENEFICIILE:

- armat cu fibre
- abilitate de acoperire a crăpăturilor
- absoarbe chiar și mișcările semnificative ale substratului
- aderă la substraturi umede

DATE TEHNICE:

Consistență	Substanță densă tixotropică
Culoare	negru
Grosimea stratului	reparații: 2-5 mm membrane continue: 2-3 mm
Temperatura de aplicare	de la +5°C până la +35°C
Timp inițial de uscare	3-4 ore
Timpul întărire totală	3-4 zile
Consum	circa 1,2 kg/m ² per strat de 1 mm grosime
Număr de straturi	Membrane hidrofobice: 2-3 Etanșări: în funcție de necesități
Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt date pentru temperatura +23°C ± 2°C și umiditate de circa 60%. O temperatură mai joasă și o umiditate mai mare pot prelungi timpul de uscare.	

NORME ȘI CALITATE:

Produsul corespunde cerințele normei poloneze: PN-B-24620:1998



TECHNICAL DATA SHEET

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

Pregătirea suprafeței: Suprafața nu trebuie să fie acoperită de apă sau gheață. Se îndepărtează praful sau alte impurități. Pe suprafețele rugoase și absorbante se aplică întâi amorsa Abizol R (a nu se folosi o amorsă pe bază de apă), se lasă amorsa să se usuce.

Aplicarea: Înainte de aplicare la temperaturi scăzute păstrați produsul pentru cel puțin 12 ore într-un loc cald. Nu încălziți. A nu se aplica peste polistiren, smoală sau carton impregnat cu gudron sau cu smoală.

Reparații: Aplicați Abizol G cu cuțitul de chit, umpleți locurile deteriorate cu un strat subțire de 2-5 mm grosime. Când lucrați pe suprafețe umede frecați chitul în substrat pentru activarea substanțelor care cresc adeziunea.

Membranele fără îmbinări : folosiți o mistrie pentru aplicarea chitului, încercând să păstrați o grosime constantă. Aplicați în straturi succesive de 2-3mm grosime. Pentru a evita discontinuitățile este mai indicată aplicarea a 2 straturi subțiri decât a unui singur strat mai gros.

Uneltele de lucru se vor curăța cu solvenți organici.

Doar pentru aplicații exterioare!!

DEPOZITARE:

Perioada de garanție este de 12 luni de la data fabricației, dacă produsul este păstrat în ambalajul original, nedesfăcut, într-un loc răcoros și uscat. Produsul poate fi păstrat la temperaturi sub 0°C. Se va evita expunerea sub acțiunea directă a razelor solare.

INFORMAȚII LOGISTICE:

⇒ The product is not subject to the regulations of hazardous materials transportation (RID/ADR, IMDG, ICAO)

Cod	Conținut	Unități Standard
Produs		per EUR-pallet
590351805810 3	1kg	378
590351805811 o	5kg	80

INFORMATII DESPRE TRANSPORT:

Rutier:	ADR:	Gratuit
Maritim:	IMDG:	Gratuit
Aerian:	ICAO / IATA-DGR:	Gratuit
UN Number:1139		Nici unul

Safety and Health Precautions:

R10 inflamabil R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic S2 a A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S23 A nu inspira vaporii. S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii. S36/37 A se purta echipament de protecție corespunzător și mănuși.

- 2 -



TECHNICAL DATA SHEET

S43 în caz de incendiu a se utiliza stingător cu spumă sau cu pudră, dioxid de carbon, jet de apă. S62 – În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Odată cu publicarea acestei Specificații Tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de SELENA este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. SELENA își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.