

Fișă tehnică

DULUX PRE-PAINT MULTI FILLER Chit pentru reparații

Descriere: Chit gata preparat, rezistent la intemperii, pentru reparațiile de lungă durată ale fisurilor cu adâncimi de până la 10 mm.

Proprietăți: Este flexibil pentru a rezista mișcării normale între diferite materiale. Potrivit pentru substraturile solide, la interior și exterior: tencuială, cărămidă, piatră, beton și lemn. Nu trebuie folosit sub apă sau în alte condiții de umiditate.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, mușchi sau praf). Șuruburile sau cuiele metalice existente se vor grundui cu un grund corespunzător.

Mod de aplicare: Omogenizați produsul înainte de utilizare. Pentru aplicare folosiți un șpaclu metalic. Reparațiile profunde ar trebui construite în straturi de grosime de 10 mm, alocând timp de uscare suficient înainte de aplicarea stratului următor. Intervalul de temperatură în care se poate aplica produsul: 5-30°C.

Uscare: Stratul subțiri (2 mm) se vor usca în aproximativ 1 oră; reparațiile mai profunde: până la 24 de ore. Protejați reparația efectuată de ploaie și de îngheț până se usucă complet. Pentru protecție, suprafața se poate vopsi, după uscare completă, cu o vopsea acrilică pe bază de apă.

Întreținerea uneltelor: Spălați uneltele în apă caldă imediat după utilizare. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare:

Păstrați produsul în ambalajul original, cât mai bine închis. Resigilați ambalajul după utilizare.

Valabilitate: 2 ani de la data fabricației.

Protejați de îngheț.

Lotul/data de fabricație sunt inscripționate codificat, pe ambalaj.

Disponibil în: ambalaje din plastic x 330 g și 2 kg

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bdl. Regiei, nr. 6D, bloc 4, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax: 021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului înconjurător consultați Fișa cu date de securitate disponibilă la distribuitor.

14.09.2017