

 	FISA TEHNICA Nr. 286			
	Denumirea comerciala	Decking terase lemn		
	Valabil incepind cu data de 04.04.2017			
	Editia 0	Revizia	0	

1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Produsul peliculogen **OSKAR DECKING TERASE LEMN** este un lac impregnant antiderapant pe baza de ulei de in pentru terase si deckinguri din lemn. Se utilizeaza pentru pentru finisarea si protejarea pontoanelor, teraselor sau scarilor din lemn expuse la exterior. Se interzice aplicarea pe suprafete lemnoase care intra în contact direct cu alimente, furaje sau apa potabila.

1.2. Elemente caracteristice principale: rezistenta la trafic, protectie intemperii si raze UV, antiderapant.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	0.84 ± 0,02
Continut de substanta nevolatila, %	48, 50 ± 2
Vascozitate ca timp de scurgere (cupa DIN Φ3mm, 20 °C)	20 - 30

3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea produsului **OSKAR DECKING TERASE LEMN** cu alte produse.

4. DETALII DE APLICARE.

Se aplica pe lemn curat, perfect uscat, cu umiditate sub 18%. Se curata suprafetele prin slefuire pentru indepartarea murdariei si a grasimii. Se slefuieste cu hartie abraziva cu granulatia medie in lungul fibrelor. Se desprafuieste.

Se omogenizeaza produsul inainte de utilizare. Nu se dilueaza! Se aplica cu pensula sau trafaletul, in directia fibrelor lemnului, la temperaturi cuprinse intre 10°-30°C. Nu se va aplica produsul daca exista risc de ploaie atat in timpul aplicarii, cat si al perioadei de uscare, precum si sub actiunea directa a razelor solare. Se aplica 2 straturi la interval de minim 24 de ore intre aplicari.

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare;
2.	Diluat / Dilutie DANKE Diluant universal	%	- nediluat
3.	Interval de acoperire - minim - maxim	ore	24 -
4.	Consum specific	ml/m ²	40 – 60 (functie de esenta lemnului, modul de pregatire al suportului si conditiile atmosferice la momentul aplicarii)

Imediat dupa utilizare unelte se curata cu Danke! Diluant Universal. Uscare: 24 ore

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

5. AMBALARE.

Produsul **OSKAR DECKING TERASE LEMN** se ambaleaza in recipiente de 0,75l; 2,5l, 10l

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII: **OSKAR DECKING TERASE LEMN** contine elemente inflamabile si volatile. La punerea in opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor peliculogene pe baza de solventi. **OSKAR DECKING TERASE LEMN** nu se va lasa la indemana copiilor si nu se utilizeaza ca strat pentru protectia si decorarea jucariilor din lemn. Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun. In cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice. Fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare.

Stalurile pentru vite si animale mici impregnate cu **OSKAR DECKING TERASE LEMN** se acopera cu vopsea, lac sau bait numai dupa uscarea grundului si eliminarea completa a resturilor de solventi. Stupii de albine si serele nu se protejeaza cu **OSKAR DECKING TERASE LEMN**. Plantele se protejeaza pe toata durata lucrului de contactul cu grundul. Alimentele si furajele nu se depoziteaza impreuna cu grundul.

7. TERMENUL DE VALABILITATE este de 2 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

8. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deeurilor.
Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

9. COV gata de utilizare

COV limita UE g/l:catA/h: 750(2010)

COV Produs,max g/l: 750 produs in stare gata de utilizare