

SPOR Lac

DESCRIERE PRODUS:

Este un produs fabricat pe baza de rasina alchidica, solventi, aditivi speciali pentru Suprafete interioare/exterioare din lemn.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aderenta foarte buna la suport
- Rezistenta foarte buna la intemperii, nu permite absorbtia de apa
- Aspect incolor si transparent, mat sau lucios
- Scoate in evidenta structura naturala a lemnului
- Pelicula rezistenta la radiatiile UV



DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia de durata si decorarea suprafetelor din lemn aflate la interior sau exterior, expuse influentei factorilor atmosferici in mod direct. Se poate aplica pe garduri, mobilier de gradina, structuri din lemn etc.

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare		Metoda de analiza
A. Produs lichid		lucios	mat	
Aspect	-	lichid omogen, opascent, fara impuritati mecanice		-
Timp de scurgere, cupa ISO 3,23±0,5°C	sec.	30	40	SR EN ISO 2431:1997+A
Continut de NV (60 min./125°C), min.	%	30	33	SR EN ISO 3251
Densitate	g/cm ³	0,84±0.02	0,88±0.01	SR EN ISO 2811-1
Grad de luciu (85°), max	%	-	10	SR EN ISO 2813
B. Pelicula				
Aspect	-	Uniforma, transparenta, neteda, lucioasa/mata		vizual

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

- Temperatura mediu: max. 12-30°C
- Umiditate relativa mediu: max. 75%
- Temperatura suport: 12-30°C
- Temperatura produs: 15-30°C
- Nu se aplica sub 10°C, pe timp de ploaie, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment
- Se aplica la vascozitatea de livrare

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suportul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa fie uscat, umiditatea relativa a lemnului sa fie de 12-14%;
- rezistent din punct de vedere mecanic;
- sa fie curatat de materialele care impiedica aderenta (praf, grasimi, pelicule de lac neaderente etc)
- se impregneaza suportul cu 1-2 straturi de Proxilin pentru o protectie incolora

- pentru obtinerea unei finisari colorate, se impregneaza suportul cu 1-2 straturi de Spor bait 2 in 1, in lungul fibrei pentru a scoate in evidenta frumusetea lemnului.
Se aplica Spor lac, mat sau lucios (in functie de preferinta) cu pensula.

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu diluant Solvoxol sau D5070

Numar de straturi recomandate: 2

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 10-11 m²/litru.

TIMP DE USCARE:

- Se usuca complet dupa max. 24 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 650 ml/ 2.5L

Depozitare:

- * In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C
- * ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor de produs;
- ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

Punct de inflamabilitate: peste 21°C.

A se consulta fisa de securitate a produsului!

COV limita UE g/l: cat A/ f 700(2010)

COV Produs, max.g/l: 700