

MAPEI (*Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie*)

Ultrabond P990 1K

Adeziv poliuretanic monocomponent, fara solventi, elastic, gata de utilizare, cu emisie extrem de scazuta de substante volatile pentru parchet prefinisat, parchet multistratificat si parchet masiv traditional

GEV EMICODE EC 1R Plus

DOMENII DE APLICARE

Lipirea de parchet clasic din lemn masiv, parchet prefinisat sau finisat, de orice specie si dimensiune si a placilor laminate.

Recomandam sa nu montati parchet lacuit, prefinisat cu lemn masiv la stratul inferior sau parchet masiv care nu sunt prevazute cu nut si feder.

Exemple tipice de utilizare

Ultrabond P990 1K se utilizeaza pentru lipirea elementelor de parchet prefinisat, placi sau panouri preasamblate din lemn, a lamelelor de mici sau de mari dimensiuni din lemn de orice fel, pe urmatoarele tipuri de strat suport: sape clasice pe baza de ciment, sape preparate cu **Mapecem**, **Mapecem Pronto**, **Topcem**, **Topcem Pronto** sau materiale similare; pe pardoseli existente din lemn, pe pardoseli ceramice, din marmura, mozaic slefuit si sape anhidride (sape pe baza de ipsos).

Este adevarat pentru pardoseli cu sistem de incalzire incorporat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultrabond P990 1K este un adeziv pe baza de rasina poliuretanica care se intareste in prezenta umiditatii, dupa o formula dezvoltata de laboratoarele de cercetare MAPEI si are urmatoarele caracteristici:

- este un produs monocomponent gata de utilizare, nu necesita adaugarea de intaritor si ulterior de amestecare. Materialul ramas dupa utilizare, depozitat corect se poate folosi mai tarziu la alte lucrari;
- poate fi folosit de catre parchetarii care sunt alergici la produsele epoxi-poliuretanice;
- se aplică usor chiar și la temperaturi mai scazute;
- are o putere de acoperire cu 30% mai mare fata de produsele bicomponente traditionale, iar datorita vascozitatii mai mici si fluiditatii, se intinde mult mai usor cu spatula chiar și la temperaturi mai scazute;
- dupa aplicare adezivul isi pastreaza forma rizurilor data de spatula dintata si are o excelenta capacitate de umectare si raspandire pe spatele parchetului montat;
- are un coeficient foarte mic de expandare si nu afecteaza planeitatea parchetului montat;
- nu contine solventi sau substante cu miros neplacut;

- are un impact foarte mic asupra mediului, fiind certificat de catre Institutul GEV - (EC1 R Plus), ca produs cu o extrem de mica emisie de substante organice volatile.

RECOMANDARI

- Inainte de a instala parchetul verificati daca spatiul in care se lucreaza are montate usile si ferestrele.
- Umiditatea reziduala din sapa trebuie sa fie in acord cu cea prescrisa in norme sau standarde.
- Daca stratul suport nu este bine uscat si daca procentul de umiditate reziduala masurat este mai mare decat cel admis, se vor utiliza produse de hidroizolare cu rol de bariera de vaporii tip **Eco Prim PU 1K**, **Primer MF**, **Primer MF EC Plus** etc.
- Daca exista pericolul de infiltratii ascensionale prin capilaritate in sapa suport, intotdeauna noua sapa se va turna peste o hidroizolatie care va separa sapa de substrat.
- Controlati daca parchetul are umiditatea corecta prevazuta de norme sau standarde.
- Nu montati parchetul la temperaturi mai mici de +10°C sau mai mari de +35°C.
- Montati parchetul numai daca pereti si tavanele incaperii unde se va lucra, sunt bine uscate.
- In conditii de mediu cu umiditate scazuta intarirea adezivului este mai lenta.
- Evitati contactul intre acest adeziv si adezivii bicomponenti proaspeti; adezivul monocomponent se deterioreaza.
- Suporturile neabsorbante cum ar fi pardoselile ceramice sau din marmuran trebuie slefuite sau curatare si apoi tratate cu **Primer M**.
- Pe suprafetele metalice aplicati un strat de **Primer M**.

MOD DE APLICARE

Pregatirea substratului

Verificati cu atentie stratul suport pentru a vedea daca corespunde pentru montarea de parchet.

- **Sape pe baza de ciment:** suportul trebuie sa fie maturat, uscat, plan, rezistent la compresiune si tractiune.

Suprafata trebuie sa fie fara parti care se desprind, praf, uleiuri sau urme de vopsele.

Continutul de umiditate se controleaza prin test cu hidrometru cu carbura de calciu (carbid) (CM%).

Daca umiditatea reziduala este mai mare decat cea prescrisa, se va astepta pana la uscare sapei sau se vor aplica produse de hidroizolare cu rol de bariera de vaporii ca **Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, Primer MF, Triblock P** etc.

Substraturile pe baza de ciment insuficient de solide se indeparteaza si se refac sau cand este posibil se consolideaza cu materiale adecvate tip **Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, Primer MF, Primer MF EC PLUS, Primer EP, Prosfas** etc. Cand utilizati amorse epoxidice cum ar fi **Primer MF** sau **Primer MF EC Plus**, imprastiat nișip de quart granulatie 1,2 pe amorsa proaspata. Aceeasi operatiune trebuie facuta si la utilizarea unei amorse poliuretanice daca montajul se va face dupa mai mult de 72 ore.

Fisurile din sapele pe baza de ciment se vor repara cu materiale tip **Eporip, Eporip Turbo** sau **Epojet**.

Daca suprafata suportului este excesiv de rugoasa sau are diferente de planeitate, se niveleaza cu materiale cu inalta rezistenta mecanica ca **Ultrapan, Ultrapan Maxi, Nivorapid, Fiberplan** etc., produse care se aleg in functie de grosimea de aplicare (grosimea minima de aplicare este de 3 mm). Instalarea se face dupa uscarea produsului folosit (vezi fisele tehnice).

Utilizati pentru prepararea unor sape noi, cu uscare rapida, fara contractii, lianti hidraulici speciali tip **Mapecem**, pe care se poate monta parchet dupa 24 ore sau **Topcem** pe care se poate monta parchet dupa 4 zile. In alternativa, la prepararea saelor se pot utiliza mortarele preamestecate **Mapecem Pronto** sau **Topcem Pronto**, pe care se poate monta parchet dupa 24 ore respectiv 4 zile.

O sapa noua, aplicata peste o sapa usoara sau direct pe pamant, va trebui sa fie turnata si separata fata de substrat de o hidroizolatie pentru a se evita aparitia umiditatii prin capilaritate.

- **Pardoseli existente din placi ceramice, marmura etc.:** se curata si se degreseaza foarte bine inainte de lipirea parchetului. Aplicarea adezivului se face numai pe suprafata foarte bine uscata. Aplicati **Primer M** ca promotor de aderenta inainte de lipire.
- **Pardoseli din lemn:** se verifica daca pardoseala existenta este bine fixata sau lipita pe suport. Se indeparteaza vopseaua sau ceara de protectie, mecanic, prin smirgheluire, pana se ajunge la lemnul curat, se aspira praful rezultat si se va trece la aplicarea adezivului si lipirea noului parchet.
- **Sape anhidride (pe baza de ipsos):** suprafata suport se asperizeaza prin smirgheluire, se aspira praful si se aplica obligatoriu o amorsa tip **Eco Prim PU 1K** sau **Primer MF**. Asteptati sa se usuze respectand indicatiile din Fisele Tehnice ale produselor si incepeti sa lipiti parchetul.

Aplicarea adezivului

Deschideti cutia de plastic, apoi sacul de aluminiu si intindeti adezivul pe suport cu spatula dintata MAPEI pentru lemn, pe o suprafata care poate fi acoperita cu parchet in maxim 110 minute, la +23°C.

In cazul utilizarii partiale a adezivului, la o noua folosire, deschideti sacul de aluminiu si indepartati eventuala crusta de adeziv intarit. Crusta ajuta la pastrarea restului de adeziv in timp.

MONTAREA PARCHETULUI

Parchetul care se va monta, trebuie depozitat in spatii ferite de intemperii, uscate, fara expunere la condens de vaporii si trebuie izolat fata de sol.

Inainte de montare, verificati daca umiditatea lemnului este cea corecta.

La montare, parchetul se preseaza si asaza bine pentru a avea o aderenta buna la adeziv.

Datorita particularitatii reologiei adezivului **Ultrabond P990 1K**, timpul de corectie este mare si rearanjarea pieselor lipite se poate face usor.

Nu montati niciodata parchetul pana la pereti, lasati un rost perimetral de cca. 1 cm intre parchet si pereti sau intre parchet si eventualii stalpi ai camerei.

Nu lipiti niciodata intre ele marginile lamelelor de parchet.

Inchiderea ambalajului adezivului utilizat parcial

Pentru a conserva adezivul utilizat parcial, inchideti sacul de aluminiu eliminand pe cat posibil aerul din interior pentru a evita formarea unei cruste la suprafata adezivului. Apoi legati gura sacului si puneti-l in galeata de plastic originala.

APT PENTRU TRAFIC PIETONABIL USOR

Pardoselile sunt apte pentru trafic dupa 12 ore.

FINISAREA PARCHETULUI

Finisarea se poate executa dupa 3 zile. Eventualele urme de adeziv se scot printre smirgheluire fina.

Curatare

Ultrabond P990 1K se curata de pe scule cat este proaspata cu alcool sau cu un cleaner special. Dupa intarire se curata doar mecanic sau cu decapant **Pulicol 2000**.

Parchetul prefinisat murdarit cu adeziv se poate curata de adeziv, in maxim 4 ore, cu **Cleaner L**. Urmele de pete de adeziv se pot scoate dupa o zi de la montaj cu **Cleaner L**.

CONSUM

800-1000 g/m².

AMBALAJ

Galeti de plastic de 15 si 7 kg prevazute in interior cu sac de aluminiu.

Salam de 600 cc, in cutii de carton, cu 20 bucati.

DEPOZITARE

12 luni in ambalajul original sigilat, depozitat la temperatura mai joasa de +25°C de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APPLICARE

Ultrabond P990 1K poate provoca lezuni oculare grave in caz de contact cu ochii.

Produsul nu emana vaporii nocivi, la temperatura si conditii normale de lucru.

La temperaturi mari (> +60°C) se pot forma mici cantitati de izocianati, care pot provoca manifestari alergice la persoanele predispuse.

Protejati ochii si evitati sa respirati vaporii.
In caz de incident consultati imediat un medic. Pentru informatii complete privind utilizarea in siguranta a produsului, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

EC 1 R Plus (GEV-EMICODE) – Marcajul este folosit pentru a identifica produsele MAPEI ce au o emisie foarte scazuta a substancelor organice volatile (VOC) certificate de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o organizatie internationala pentru controlul nivelului de emisii a produselor destinate pardoselilor.

Green Innovation – Marcajul semnifica implicarea noastră în protejarea mediului. Peste 150 de produse Mapei, purtând marcajul "Inovatia verde", contribuie cu puncte valoroase în proiectele de certificare LEED.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intioneeaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

| DATE TEHNICE (valori tipice) | |
|---|--|
| DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE: | Ultrabond P990 1K |
| Tip: | pasta cremoasa |
| Culoare: | bej sau maron |
| Greutate specifica (g/cm ³): | 1,40 |
| Corp solid (%): | 100 |
| Monomeri liberi (%): | < 1 |
| Vascozitate Brookfield (mPa·s): | 28.000 - 36.000 (rotor 7, rpm 10) |
| Depozitare: | 12 luni |
| EMICODE: | EC1 R Plus – emisii foarte scazute |
| DATE DESPRE APPLICARE la +23⁰C, 50% U.R.: | |
| Temperatura de aplicare permisa: | de la +10 ⁰ C la +35 ⁰ C |
| Timp deschis (formeza pelicula): | 110 minute |
| Timp de corectie (rearanjare piese lipite): | 3 ore |
| Pietonabil la trafic usor: | dupa 12 ore |
| Timp de asteptare inainte de finisare: | dupa 3 zile |
| CARACTERISTICI TEHNICE FINALE: | |
| Duritate Shore A: | 58 |
| Aderenta lipire lemn pe beton (N/mm ²): | 2,5 |
| Aderenta lipire lemn pe ceramica (N/mm ²): | 1,8 |
| Alungire la rupere (%): | 180 |
| Rezistenta la temperatura: | de la -10 ⁰ C la +70 ⁰ C |

Actualizare August 2015 dupa fisa: (IT) 279-7-2013