

SPECIFICAȚII PRODUS

CARMELIAN 3 LAMELE



Furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BK8-DBE3-LAK-XGX-K14207-T
Cod EAN	5906737943045 (PL), 4823062611870 (UA)

MATERIAL / ASPECT	
Descrierea produsului	Parchet triplu-stratificat: stratul superior: lemn de stejar, stratul de mijloc și cel inferior: lemn rășinos
Strat superior	Trei randuri de lamele, STANDARD
Finisaj strat superior	5 straturi de lac acrilic semi mat uscat UV (3 straturi de grund si 2 straturi de lac de suprafata ceramic uscat UV)
Sistemul de îmbinare al parchetului (in fiecare pachet de parchet se regasesc instrucțiunile de montaj)	Imbinare latura scurta - sistem "Barlock" Insertie transversala – HDF

CARACTERISTICILE STRATULUI SUPERIOR	
Aspectul suprafeței:	Lemn mlastina de stejar cu proprietăți natural, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV.
Duritate stejar strat superior – metoda masurare 13489 - testing Brinell (EN 1534)	Duritate medie : 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu norma Europeană EN13489. Caracteristicile dimensionale și toleranțele admise cu privire la dimensiunile elementelor, marcate în momentul ieșirii din fabrică sunt menționate în conformitate cu tipul elementelor pentru parchet multi-strat.

DIMENSIUNILE UNEI PLACI DE PARCHET	
Dimensiuni (mm)	Toleranța
Grosime: 14	Distanța (între lamele) $\pm 0,2$ mm
Lungime: 1092	$\pm 0,1\%$
Latime: 207	$\pm 0,2$ mm

GROSIMEA PLACILOR MASURATE CONFORM NORMEI EUROPENE EN 13647	
Stratul superior	2,5 mm
Stratul de mijloc	9,5 mm
Stratul inferior	2,0 mm

AMBALARE	
Numar placi in pachet	7 buc. x 1092mm v 6 buc. x 1092mm + 1 buc. x 1064mm
Pachet	1,58 m ² /pachet, 40 pachete/palet = 63,2 m ² /palet

CARACTERISTICI / INSTRUCȚIUNI MONTAJ/ GARANTIE	
Umiditatea plăcii	7% $\pm$ 2%
Montajul parchetului pe încălzire prin pardoseală:	Produs destinat pentru sistemul de încălzire prin pardoseală electrică și termică.
Garantie	5 de ani

DESCRIEREA STRATULUI DE SUPRAFAȚĂ *	
Clasificarea stratului superior conform normei europene EN 13489	Fără clasă
Clasificarea stratului superior conform Barlinek	Clasa Standard
Noduri sănătoase	Acceptabile fără limită
Noduri nesănătoase chituite, rare	Acceptabile până la 55 mm în diametru
Găuri nesănătoase din noduri	Acceptabile până la 25mm în diametru
Bucăți de scoarță	Acceptabile
Schemă de culoare a stratului superior	Variată, depinzând de specia de lemn
Aranjamentul fibrelor	Variate, aleatorii
Umplerea fisurilor	Acceptabile până la 1mm lățime, până la 30 mm lungime
Alburn	Acceptabil fără limită
Biodegradarea stratului superior	Neacceptabilă

* Conform standardului EN 13489, o diferență de grad de 3% față de cea indicată este acceptabilă. Limitele trăsăturilor caracteristice ale produsului se referă la stratul superior al elementului. Umplerea nodurilor, în special în cazul suprafețelor periate poate conține spații libere care constituie un efect deliberat al acestui tip de suprafață decorativă. Măsurarea caracteristicilor lemnului conform standardului EN 1310.

ATENȚIE:

Caracteristicile naturale ale lemnului fac ca fiecare produs să fie un element unic și irepetabil.

Fotografiile individuale din catalog nu reflectă pe deplin aspectul produsului.