

BISON® POWER ADHESIVE (BISONITE)

Adeziv poliuretanic universal pentru conexiuni dificile



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv poliuretanic universal, bicomponent pentru orice aplicatie dificila.

DOMENIU DE UTILIZARE

Adera pe foarte multe suprafete si poate fi utilizat acolo unde alti adezivi nu sunt eficienti, de ex: metal, fier, otel inoxidabil, aluminiu, zinc, beton, piatra, marmura, ceramica, gresie si faianta, sticla, cauciuc si o serie de mase plastice. Excelent pentru lipirea multor materiale plastice pe alte tipuri de suprafete. Nu este indicat pentru polietilena, polipropilena, PTFE si etanseizanti siliconici.

PROPRIETATI

- pentru aplicatii dificile
- rezistenta la apa (de mare)
- rezistent la temperaturi de la -30°C pana la +100°C
- rezistenta pana la 180kg/cm³

UTILIZARE

Conditii de lucru: A nu se utiliza la temperaturi sub +5°C. Nivelul de umiditate al lemnului nu trebuie sa depaseasca 18%.

Siguranta in utilizare: Utilizati manusi de protectie din cauciuc sau plastic, in timpul utilizatii produsului.

Pregatirea materialelor: Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, degresate si uscate in prealabil.

Tratament preliminar: Daca este necesar, degresati partile ce urmeaza a fi lipite cu Bison Thinner pentru Bison Kit sau acetona. Smirgheluiti usor suprafetele netede inainte de aplicarea adezivului pentru un rezultat optim.

Unelte necesare: Spatula inclusa.

APLICARE

Diluare: Nu poate fi diluat

Parti amestec: 1 parte intaritor si 4 parti rasina

Consum: 0.15m² - 0.30m² /65ml, in functie de suprafata si de metoda de aplicare utilizata: in puncte sau pe intreaga suprafata.

Instructiuni de utilizare:

Adezivul este format din doua parti: rasina si intaritor. Extrageți două "linii" de adeziv de lungime egala din fiecare tub. In acest mod veti obtine formula corecta de amestec intre rasina si intaritor (4 parti de rasina la 1 parte de intaritor). Amestecati bine cele 2 parti pana la obtinerea unei amestec sub forma de pasta de culoare omogena. In functie de temperatura si de cantitatea de adeziv amestecata, acesta va ramane utilizabil timp de 15 minute. Aplicati adezivul doar pe una din suprafete (sau pe obiectul ce urmeaza a fi lipit) si imbinati partile si mentineti-le prinse cu o clema sau de un suport). Indepartati imediat excesul de adeziv cu ajutorul unei lavete.

Timp utilizare amestec: 15 minute

Pete/reziduuri: Indepartati petele proaspete de adeziv cu Bison Thinner pentru Bison Kit sau cu acetona. Petele intarite de adeziv se pot indeparta doar pe cale mecanica.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

TIMP DE USCARE

Aderenta partiala: aprox. 1 ora

Aderenta finala: dupa aprox. 48 de ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la apa: foarte buna

Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre -30°C pana la +100° C

Rezistenta la radiatii UV: foarte buna

REzistenta la chimicale: foarte buna

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: Rasina: poliol. Intaritor: izocianati

Culoare: bej (amestec)

Continut solid: aprox. 100%

Densitate: aprox. 1.4 g/cm³

Aderenta finala: aprox. 1800N/cm²

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei, daca este depozitat in ambalajul bine inchis, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre +10°C si +20°C. Inchideti bine dupa utilizare. Cele doua componente nu trebuie sa ajunga in contact una cu alta sau in contact cu apa.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro