

COMPAKT – adeziv oglinzi

DESCRIERE

COMPAKT adeziv oglinzi este un adeziv monocomponent pe bază de cauciuc sintetic în solvenți organici. Adezivul este folosit pentru fixarea oglinzilor.

UTILIZARE

| Aplicații | Proprietăți |
|---|--------------------------------------|
| fixare oglinzi pe pereți | aderență inițială rapidă și durabilă |
| lipirea oglinzilor pe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, gips, cărămidă | îmbinare flexibilă |
| lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, metal, pietre, polistiren extrudat | rezistență finală ridicată |
| lipirea de plinte, plăci, panouri de pardoseală, plăci ceramice | rezistent la umiditate |
| prinderea covoarelor, mochetelor și pardoselilor din PVC de podea | proprietăți adezive excelente |

CONDIȚII DE APLICARE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura de aplicare | +10°C ÷ +30°C |
| Temperatura optimă de lipire | +15°C ÷ +20°C |
| Umiditatea relativă optimă | 60% |

UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie netede, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența

2. Pregătirea produsului

- Se taie duza la diametrul dorit, se taie capătul cartușului și se înșurubează duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicator.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în linii pe întreaga suprafață de lipire la distanță de aproximativ 5 cm între ele și aproximativ 2 cm de la marginile oglinzii.
- După aplicare, uniți elemente lipite și apăsați puternic și uniform.
- Poziția oglinzii poate fi reglată cu 2-3 mm în timp de 3-5 min din momentul aderării ambelor suprafețe (fără deconectarea elementelor). În cazul unor oglinzi mai mari (peste 0,15 m²), folosiți elemente de support care să prevină alunecarea oglinzii.

4. Operații după aplicarea completă

- Curățare: înainte de întărire cu acetonă sau benzină, după întărire mecanic.
- A NU SE SPĂLA MÂINILE CU SOLVENȚI.

5. Observații/ restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- A se evita contactul cu apa până când adezivul este întărit complet.
- Nu este recomandat pentru PE, PP, teflon, suprafețe permanent umede.

- Nu este adecvat pentru suprafețe sensibile la solvent.
- Datorită varietății de materiale suport de siguranță disponibile în prezent pe piață, se recomandă ca utilizatorul să efectueze un test preliminar pentru a confirma înaltă calitate a lipirii.
- La lipirea elementelor de polistiren – se aplică adezivul economic, la intervale mari, în fâșii subțiri, asigurând presiune și ventilație.
- Nu este recomandat pentru elementele din polistiren subțiri (în timpul întăririi adezivul poate afecta ușor suprafața).

DATE TEHNICE

| Culoare | |
|---|---|
| Bej | + |
| | |
| Neîntărit | Valoare |
| Componenta de bază: Cauciuc sintetic în solvenți organici | + |
| Componentă solidă | 77 ± 3% |
| Densitate | 1,30 ± 0,1 g/ml |
| Timp de prelucrare (în funcție de condițiile ambientale și de proprietățile suprafețelor de suport) | 5 - 10 min |
| Timp de întărire completă (în condiții normale) | 72 h |
| Randament | 300-500 g/m ² |
| Inflamabilitate | + |
| | |
| Întărit | Valoare |
| Rezistența termică | -20 ⁰ C - +60 ⁰ C |
| Inflamabilitate după întărire | - |

Toți acești parametri sunt obținuți prin teste de laborator în concordanță cu standardele interne de producție și condițiile de întărire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafeței, calitatea echipamentelor folosite și respectarea instrucțiunilor de aplicare a produsului).

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 12 de luni de la data de fabricației, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și de căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în zone bine ventilate, departe de surse de aprindere. A nu se fuma. Adezivul trebuie depozitat în conformitate cu normele de depozitare a substanțelor inflamabile.

Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la caracterul adecvat al materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului.