

tesa® 4939

Bandă montaj mochete ce poate fi îndepărtată

tesa® 4939 este o bandă dublu adezivă pentru operațiuni de montare a mochetelor și carpetelor. Este compusă dintr-un suport textil/PET în combinație cu un sistem diferențial de adeziv din cauciuc

Adezivul cu formulă specială, prevăzut pe partea descoperită a benzii, asigură aderența inițială puternică, combinată cu posibilitatea de îndepărtare fără reziduuri de pe majoritatea suprafețelor obișnuite, în limita a 14 zile. (Se va face un test practic pe suprafața respectivă înainte de utilizare!)

Domeniul principal de aplicare

Potrivită utilizării temporare pentru montarea materialelor de acoperire a pardoselilor în cadrul târgurilor, expozițiilor, convențiilor și renovărilor

Date tehnice

▪ Suport	material textil	▪ Elongatie	40 %
▪ Culoare	alb	▪ Rezistența la rupere	50 N/cm
▪ Grosime totală	250 μm	▪ Tipul căptușelii	pergamină
▪ Tipul adezivului	cauciuc sintetic	▪ Culoarea căptușelii	maro

Aderență la

▪ Aderența la oțel (inițial)	5.0 N/cm	▪ Aderența la oțel (după 14 zile)	5.5 N/cm
▪ Aderența la oțel (partea acoperită, inițial)	7.5 N/cm	▪ Aderența la oțel (partea acoperită, după 14 zile)	8.0 N/cm
▪ Aderența la polietilenă (inițial)	2.5 N/cm	▪ Aderența la polietilenă (după 14 zile)	2.0 N/cm
▪ Aderența la polietilenă (partea acoperită, inițial)	4.5 N/cm	▪ Aderența la polietilenă (partea acoperită, după 14 zile)	5.0 N/cm
▪ Aderența la polipropilenă (inițial)	4.5 N/cm	▪ Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	2.5 N/cm
▪ Aderența la polipropilenă (partea acoperită, inițial)	6.5 N/cm	▪ Aderența la polipropilenă (partea acoperită, după 14 zile)	5.0 N/cm

Caracteristici

▪ Rezistența la temperatură pe termen scurt	80 °C	▪ Rezistență la substanțe chimice	●●●
▪ Rezistența la temperatură pe termen lung	40 °C	▪ Rezistența statică la forfecare la 23°C	●●●●
▪ Viscositate	●●●●	▪ Rezistența statică la forfecare la 40°C	●●●
▪ Rezistența la îmbătrânire (UV)	●●	▪ Rezistența statică la forfecare la 70°C	●●
▪ Rezistența la umiditate	●●●	▪ Aburire	●●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04939>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.