



Banda bituminoasă pentru acoperiș TYTAN PROFESSIONAL

Banda Bituminoasă pentru acoperiș este o bandă de etanșare, auto-adezivă, cu aplicare la rece. Multistratificată, compusă dintr-un strat elastomeric bituminos, cu conținut de rășini adezive de înaltă calitate, protejat de un strat de silicon și strat metalic de aluminiu, disponibilă în culorile: aluminiu, gri-antracit, cărămiziu, teracotă.

APLICAȚII

aderă la metal, tablă zincată, plastic, beton, zidărie, țiglă, cărămidă, tencuială, piatră, clinker, OSB, lemn și sticlă. Este destinată pentru etanșare la:

Rosturi, lufturi, crăpături, scafe și îmbinări

Jgheaburi și burlane

Racorduri dintre acoperiș și zid

Capace și rame de acoperiș

Sticla de acoperiș și sere

Conducte și tubulatura de aerisire

Piese ale sistemelor de acoperiș: streșini, dolii, lucarne

BENEFICII

Practic impermeabilă

Autoadezivă

Grosime mare a stratului metalic 1.5mm

Lipitură rezistentă chiar și pe materiale neregulate, rugoase

Își păstrează flexibilitatea în timp

Rezistență la UV și la îngheț-dezghet

Rezistență bună la uzura mecanică

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura de aplicare sau temperatura suprafeței pe care se aplică [°C]

+5 - +45

La temperaturi scăzute, stratul de component bituminos poate fi ajutat cu o flacără de propan sau cu o suflantă de aer cald (atenție: trebuie respectate cerințele de siguranță!)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața care se va etanșa trebuie să fie uscată. Fără gheață sau silicon, degresată și bine abrazivă.

Printed: 2019.09.23

D-161

1/3

- Suprafețele poroase și cele cu praf trebuie grunduite în prealabil (cca 200ml/m²) pentru a obține aderența optimă. Grunduri recomandate:
- COLZUMIX-Haftgrund
- Baumuls V-SK

2. **APLICARE** • Dacă banda se va aplica în mai multe fșii paralele, atunci se vor înadi pe cel puțin 50 mm

- Nu se poate folosi pentru suprafețe laminate sau pe acoperișuri circulabile

3. **LUCRĂRI DUPĂ FINALIZAREA APLICĂRII** • Banda bituminoasă trebuie să fie bine presată după aplicare. Se vor evita bulele de aer.

DATE TEHNICE

Culoare	Aluminiu, cărămiziu, gri-antracit, teracotă
---------	---

Parametrii	Valoare
Masa pe unitatea de suprafață (DIN EN 1849-1) [kg/m ²]	1,5±0,2
Grosimea totală a benzii (DIN EN 1849-1) [mm]	1,5 ±0,15
Clasa de materiale de construcție (DIN 4100)	B 2, inflamabilitatea directă
Punctul de înmuiere (DIN 52011) [°C]	>85
Comportament la îndoire la rece (DIN 52 123) [°C]	>- 30
Rezistența la tracțiune (DIN EN 12311-1) [N]	>200
Impermeabilitatea la apă (DIN EN 1928)	Etanșare
dimensiune ambalată [l]	1

BANDA BITUMINOASĂ

Lățime rolă (mm)	50	75	100	150	225	300
Role/cutie	6	4	3	2	1	1
	12	8	6	4	4	4
	24	12		6		
	36					
Lungime/rolă (m)	10	10	10	10	10	10

Alte unități de ambalare sunt disponibile la cerere



TRANSPORT / DEPOZITARE

Produsul trebuie să fie protejat de razele directe ale soarelui și depozitat la temperaturi de +10 °C - +30 °C. În deosebi rolele se păstrează uscate și în poziția pe cant. Produsul nu se uzează la îngheț. Proprietățile benzii bituminoase rămân neschimbate o perioadă îndelungată. Se recomandă aplicarea în primele 12 luni.

Informații detaliate despre transport sunt incluse în fișa cu date de securitate a produsului (MSDS).

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Informațiile conținute mai sus sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor producătorului și sunt considerate corecte. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, aceste informații nu se vor substitui testelor pentru a vă asigura că produsele sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice. Singura garanție a producătorului este că produsul respectă specificațiile sale în momentul vânzării. Despăgubirile exclusiv pentru încălcarea unei astfel de garanții se limitează la rambursarea prețului de achiziție sau înlocuirea oricărui produs care se dovedește a fi altul decât cel garantat. Producătorul renunță în mod specific la orice altă garanție expresă sau implicită de competență pentru un anumit scop sau comercializare. Producătorul își declină răspunderea pentru orice daune incidentale sau consecințe. De asemenea, sugestiile de utilizare prezentate în această fișă tehnică nu trebuie luate ca îndemnuri pentru încălcarea unui brevet.