

CASABELLA

vopsea lavabila alba pentru interior

DESCRIERE PRODUS:

Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Produs cu continut redus de compusi organici volatili
- Acoperire foarte buna
- Formeaza pelicula fina la atingere
- Aplicabilitate usoara, etalare buna
- Uscare rapida
- Grad de alb ridicat cu rezistenta la ingalbenire
- Aderenta foarte buna la suport
- Formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor
- Putere de acoperire clasa 2



DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia si decorarea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.68 ±0.02	SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max.	µm	100	SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 6, vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	4500	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	60	SR EN ISO 3251
pH	-	8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform, fina la atingere	-
Putere de acoperire (CR), min.clasa 2	%	98-99.5	SR EN ISO 2814
Grad de luci (85°) %		Min.10	SR EN ISO 2813

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C
 Umiditate relativa mediu: max.75%
 Temperatura suportului: 12-30°C
 Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea sub 10°C sau pe suprafete umede.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de praf sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Daca suprafata este contaminata cu depozite de mucegai acestea se indeparteaza cu POLISEPT solutie antimucegai.
- Suportul curat se impregneaza cu Casabella amorsa sau Policolor Amorsa perete
- In cazul in care exista riscul infiltratiilor de apa se recomanda Deko Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund in profunzimea suportului si impiedica emigrarea sarurilor catre suprafata suportului.
- Se aplica produsul CASABELLA vopsea lavabila alba pentru interior in 2 straturi cu rola, pensula sau prin pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se dilueaza cu apa in proportie de cca. 10 %, iar pentru al doilea, produsul se aplica nediluat.

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- indepartarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafata de acoperit si tratarea suportul cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu Casabella amorsa , Policolor Amorsa perete
- Suprafete vopsite cu huma sau var:
- indepartarea completa a stratului vechi prin raziure, spalare cu apa
- impregnarea suportului cu Casabella amorsa , Policolor Amorsa perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalate cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Consumul teoretic: 13-15 m²/litru/strat sau 8-9mp/kg/strat in functie de natura suportului si metoda de aplicare

TIMP DE USCARE:

la suprafata: ½ ore
pentru reacoperire: 2 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 2.5L; 4L; 8.5L; 15L; 40 kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

36 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l:cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30