

## ELLEN PROFIL EPDM

### Banda de etansare pentru spatii mici, medii si largi

### Profil K, P si D



#### INFORMATII DESPRE MATERIE BRUTA

EPDM este un terpolimer cu etilena si propilena ce are in compozitie metilena. Aceasta mixtura este completata cu materiale aditionale precum: ulei de parafina, silicate minerali, pigmenti de culoare si sulfuri. Mixtura de EPDM este vulcanizata complet, astfel rezulta produsul final.

Rezistenta la temperaturi cuprinse intre: -35°C si +120°C.

#### INFORMATII FIZICE

- **Densitate:** 0.38-0.48 gr/cm<sup>3</sup>
- **Rezistenta la radiatii UV:** buna
- **Influenta substantelor chimice, alcoolii, solutii saline, acizi:** zero

- **Rezistenta la uleiuri si grasimi:** scazuta
- **Compresie:** +/- 25%
- **Gradul de absorbtie al apei:** max 5%

#### BANDA ADEZIVA

##### Materie bruta

Banda de etansare pentru ferestre pe baza de cauciuc sintetic acoperit cu hartie siliconata.

Rezistenta la temperatura: -30°C - +80°C.

#### Informatii fizice

- **Grosime:** 0.18mm
- **Fora de lipire:** 35N/25mm
- **Rezistenta la apa:** buna

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

## *Informatii tehnice – Banda de etansare pentru spatii mici, medii si largi Profil K, P si D*

---

Pentru rezultate optime nu montati banda la temperaturi sub 7°C.

### **INFORMATII DE SIGURANTA**

Profilul EPDM pe baza de cauciuc cu banda adeziva este stabila din punct de vedere chimic. Nu sunt necesare masuri speciale de precautie.

### **AMBALARE PRODUS**

- 7,5 m
- 2x50 m
- 70 m

### **TIP PROFIL**

K – pentru etansarea spatiilor mici 2 - 3 mm  
P – pentru etansarea spatiilor medii 3 – 5 mm  
D – pentru etansarea spatiilor largi 4 - 6 mm

### **CULORI DISPONIBILE**

Alb, maro, negru

### **CONDITII DE DEPOZITARE**

A de depozita in conditii normale de temperatura si umiditate: 20-23°C/50-60 RH.

### **CONDITII DE TRANSPORT**

Temperatura maxima permisa este de max. 40°C pentru o perioada de 48 de ore.  
Temperaturile sub +50°C ar trebui evitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.