

**VOPSEA ALCHIDICA LUCIOASA**

S.F.C. DVE-23

EDITIA	1
REVIZIA	1
DATA	15.02.2014

DESCRIERE Produsele seria DVE-23 sunt vopsele lucioase monocomponente pe baza de rasini alchidice. Elementele caracteristice principale: putere de acoperire foarte buna, etalare buna, caracteristici mecanice bune, rezistenta buna la apa, benzina, solventi organici, ulei mineral.

UTILIZARE Se utilizeaza la protectia si decorarea atat la exterior cat si la interior a suprafetelor din metal, lemn, zidarie cu conditia pregatirii corespunzatoare a suprafetei. Sunt recomandate pentru vopsirea tamplariei din lemn exploatate la interior si pentru vopsirea mobilierului de gradina.

De asemenea, sunt recomandate pentru vopsirea constructiilor metalice exploatate in medii slab agresive.

SORTIMENTE

Culoare	Cod	Cap. ambalare
Alb	VE 231	C-0.75L
Maro	VE 237	C-0.75L
Maro terra	VE 2371	C-0.75L
Albastru inchis	VE 235	C-0.75L
Visiniu	VE 233	C-0.75L
Gri	VE 238	C-0.75L
Galben clasic	VE 234	C-0.75L
Verde mugur de brad	VE 236	C-0.75L
Rosu coral	VE 232	C-0.75L
Negru	VE 239	C-0.75L



VOPSEA ALCHIDICA LUCIOASA

S.F.C. DVE-23

EDITIA 1
REVIZIA 1
DATA 15.02.2014

CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii
a).Caracteristici produsului lichid			
1.	Aspect	-	lichid omogen,vascos, fara impuritati mecanice
2.	Timp de curgere :		
	- cupa ISO d = 6 mm, 23°C,	s	50 - 60
	diluat 5% cu white spirit		
	- cupa STAS d = 8 mm,20°C	s	28 - 30
3.	Densitate, 23°C	g/ml	1.28±0.03
4.	Putere de acoperire	nr. de	89-99
	Raport de contrast	straturi	
		%	
b).Caracteristici pelicula			
1.	Culoare	-	DE<1.8
2.	Luciu, 60°, min.	%	40
3.	Timp de uscare,(pelicula umeda 120 µm) la 23 ±2°C, 50 ± 5% umiditate rel :		
	-timp de uscare la atingere-Dry to touch (Tip B)	h	15
	-timp de uscare in adancime – Dry to handle (Tip D)	h	24
4.	Rezistenta la apa (imersie 24h)	-	Buna
5.	Rezistenta la ulei mineral (imersie 24 ore)	-	Buna

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Conditii de aplicare:

- produsul trebuie sa fie omogenizat sis a aiba temperature cuprinsa intre 10-30°C.
- temperatura mediului: 10-30°C
- umiditatea relative a mediului: max: 70%
- umiditatea suportului (lemn): 12±2%

Pregatirea suprafetei:

Lemn: degresare, slefuire,desprafuire,grunduire

Metal: degresare, curatare mecanica,grunduire

Zidarie : curatare, grunduire



VOPSEA ALCHIDICA LUCIOASA

S.F.C. DVE-23

EDITIA 1
REVIZIA 1
DATA 15.02.2014

Procedeu de aplicare	Diluantul utilizat	Cantitate (%)	Presiune (bari)
Pensulare	BAUDEMAN DB230	max.3	-
Pulverizare cu aer		cca. 10	2.5

COMPATIBILITATE Nu se recomanda amestecarea produselor seria DVE-23cu alte tipuri de produse.

AMBALARE: Se ambaleaza in cutii metalice litografiate la capacitati nete de 0,75L.

DEPOZITAREA: Se face in spatii inchise, uscate,acoperite,aerisite,ferrite de actiunea intemperiiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.

SECURITATEA MUNCII Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Se interzice: prezenta oricaror surse de foc, vopsirea in spatii fara o ventilatie corespunzatoare, contactul direct al pielii cu produsul respectiv, inhalarea prelungita a vaporilor, ingerarea produsului. Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului.

NOTA Rugam consultati comerciantul pentru lamuriri suplimentare.