

FISA TEHNICA DE CONFORMITATE

PRODUS:

GENERAL TOPIZOL**FTC 601**

EDITIA:

RO-00-08/11

GENERAL
MEMBRANE**1. DESCRIEREA PRODUSULUI**

General Topizol este un amestec omogen de bitum si material de umplere.

2. DOMENII DE UTILIZARE

General Topizol este utilizat ca masa bituminoasa pentru realizarea de hidroizolatii la cald.

3. COMPOZITIA CHIMICA

| Caracteristici tehnice | U.M. | Valori Nominale |
|---|------------|-----------------|
| Culoare | - | negru |
| Continut de bitum | % | min.50 |
| Continut de filler | % | max.50 |
| Punct de inmuiere (inel si bila) | °C | min.75 |
| Precipitarea la cald la 180°C | % | max. 5 |
| Rezistenta de curgere la temperaturi ridicate | °C | 70 |
| Flexibilitatea la rece | °C | 0 |
| Impermeabilitatea la apa | 0,2 bar/8h | impermeabil |

4. INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE**Pregatirea suprafetelor, preparare si aplicare**

Este important ca suprafetele de beton pe care urmeaza a fi aplicat acest amestec sa fie cat mai uscate posibil, fara uleiuri si praf.

General Topizol se topeste si se aplica fierbinte pe stratul suport.

Topirea de material tocat trebuie sa se faca treptat, amestecand continuu, iar temperatura nu trebuie sa depaseasca 180 °C.

Aplicarea se poate face cu peria, pensula sau trafaletul.

Consum

Consumul aproximativ este de 2-3 kg/mp.

5. AMBALARE si DEPOZITARE

Cutii metalice de 25 kg.

Se depoziteaza in zone acoperite, in pozitie verticala, ferit de soare si caldura.

