



Owens Corning

Editia 1/ rev. 2
Data: 14.12.2011

Prodot fabricat în SMI
certificat conform:
EN ISO 9001:2008
Certificate Reg. No20 100 112006194
EN ISO 14001:2004
Certificate Reg. No20 104 112006195
OHSAS 18001:2007
Certificate Reg. No20 116 112006196



FIȘĂ TEHNICĂ **MORTAR PENTRU ROSTURI**

ParMur Joint à l'Ancienne

Produsele sunt fabricate într-un sistem de management integrat, certificat conform EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, EN ISO 18001:2008.

DESCRIERE PRODUS:

Amestec de lianți hidraulici, agregate și aditivi. Mortarul pentru rostuit pe baza de ciment, se aplică și se curată ușor. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru umplerea rosturilor între pietrele decorative reconstituite pentru decorari, pietrele naturale, cu diferite grade de absorbție a apei și forme neregulate, cu lățimea rosturilor între 5-50 mm. Este recomandat pentru interior și exterior.

MOD DE LUCRU:

Prepararea mortarului de rost se realizează prin omogenizarea a 5 unități de praf de mortar pentru fiecare unitate de apă amestecând manual sau mecanic, cu ajutorul mixerului electric, până la obținerea unui amestec omogen sub formă unei paste. Se toarnă cantitatea de apă în găleată, după care se toarnă treptat praful de mortar, în acest timp amestecând ușor. După golirea prafului se apăsă energic până la obținerea amestecului omogen timp de 2-4 minute. După amestecare, mortarul se lasă 1-2 minute, după care se poate începe aplicarea în rețeaua deschisă de rosturi.

Recomandari:

Preparați numai cantitatea de rost pe care intenționați să o folosiți în decurs de 60 minute.

Folosiți doar apă curată și potabilă.

Folosiți tot rostul amestecat ulterior, înainte de a face un nou amestec.

Uneletele cu care amestecați trebuie să fie curate și să nu aibă pe ele urme de rost amestecat anterior. Suprafața peretelui (beton, ciment, ipsos, rigips) trebuie să fie curată, stabilă, uscată și netedă, absorbantă și fără urme de murdărie, ulei sau grăsimi.

În cazul în care suprafața de aplicare este prea uscată, umeziți ușor suprafața respectivă înainte de aplicarea rostului. Dacă mortarul pregătit a început să se întărească, nu se mai adaugă apă, acesta se reamestă și se continuă aplicarea lui în rețeaua deschisă de rosturi.

Aplicarea materialului:

- Umpleți o pungă de plastic în proporție de o treime. Faceți o tăietură de aproximativ 3 cm (aprox 1 ¼") pentru a lăsa materialul să iasă.
- Apăsăți punga și umpleți spațiul dintre pietre, menținând capatul pungii în contact cu marginile pietrei.
- Deplasați încet punga de-a lungul marginilor.
- Imediat după ce începe să se întărească rostul "Joint à l'Ancienne", adică după aproximativ o jumătate de oră țasați rostul cu o bucată de fier sau cu un instrument de plastic
- După 1-2 ore raziți locul de îmbinare cu capatul uneltei utilizate la țasare.
- Îndepărtați marginile neregulate și neteziți încă o dată și finisați cu o perie și apoi cu o pensulă uscată.
- Nu îndepărtați niciodată marginile neregulate cât timp amestecul este proaspăt aplicat, pentru a nu împrăștiă rost pe pietre.

CONFORMITATE:

Conform standardului de produs **SR EN 13888/2010**.

OWENS CORNING BUILDING MATERIALS ROMANIA S.R.L.

Sediul: Str. 22 Decembrie 1989 Nr.29, Turda, 401113, Cluj, Romania ; Tel : +40-264-305600 ; Fax : +40-264-305514 ;
Nr. Inregistrare O.R.C. Cluj: J12/638/25.02.2004, Cod Fiscal: RO 16170788; Cod I.T.M.: 51963 Banca: BRD Groupe Generale Societe -
RO26BRDE130SV41175011300 (RoI), RO39BRDE130SV12162051300 (Eur)



Owens Corning

Produs fabricat în SMI
 certificat conform:
 EN ISO 9001:2008
 Certificate Reg. No20 100 112006194
 EN ISO 14001:2004
 Certificate Reg. No20 104 112006195
 OHSAS 18001:2007
 Certificate Reg. No20 116 112006196



PRECAUTII:

Temperatura de lucru este de minim +5°C si de maxim +30°C.

Se evita actiunea directa a razelor de soare si se interzice executia lucrarilor în conditii meteo nefavorabile (ploi, zapezi, etc).

Uneltele folosite se spala cu apa imediat dupa utilizare.

DEPOZITARE / AMBALARE:

Pe europaleti, în locuri uscate pentru maxim 24 luni.

În saci de plastic/galeata 15 kg.

Paleti de 685 kg (44 galeti).

DATE TEHNICE:

<i>Rezistenta mecanica la compresiune</i>		15.10	[N/mm ²]
<i>Rezistenta mecanica la întindere din încovoiere</i>		5.50	[N/mm ²]
<i>Rezistente mecanice dupa cicluri de inghet-dezghet la compresiune</i>		14.10	[N/mm ²]
<i>Rezistente mecanice dupa cicluri de inghet-dezghet la întindere din încovoiere</i>		5.00	[N/mm ²]
<i>Contractia axiala</i>		1.30	[mm/m]
<i>Absorbtia de apa – coeficient de absorbtie a apei prin capilaritate</i>	<i>La 30 minute</i>	1.40	[g]
	<i>La 240 minute</i>	2.30	[g]

Consum specific: 5 kg praf mortar / 1m² perete decorat.

Apa de omogenizare: 3 litri / sac.

Timp de asteptare (intervalul de timp între momentul terminării amestecării și momentul în care mortarul de rost este gata de aplicare) : 1-2 minute.

Durata de lucrabilitate (intervalul maxim de timp pe parcursul căruia mortarul de rosturi se poate aplica în rețeaua deschisă de rosturi) : 60 minute.

Timp de rostuire (intervalul minim de timp după aplicarea placilor decorative, după care mortarul de rosturi se poate aplica în rețeaua deschisă de rosturi) : 4 ore.

Timp de curățare (intervalul minim de timp între umplerea rosturilor și începerea curățării placilor) : 2 ore.

**Acești timpi sunt dați pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. Valori mai ridicate ale temperaturii scurtează acești timpi, iar valori mai scăzute ale temperaturii măresc acești timpi.*

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII:

Xi. Iritant

R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator și piele.

R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.

S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.

S37 A se folosi mănuși de protecție corespunzătoare.

OWENS CORNING BUILDING MATERIALS ROMANIA S.R.L.

Sediul: Str. 22 Decembrie 1989 Nr.29, Turda, 401113, Cluj, Romania ; Tel : +40-264-305600 ; Fax : +40-264-305514 ;
 Nr. Inregistrare O.R.C. Cluj: J12/638/25.02.2004, Cod Fiscal: RO 16170788; Cod I.T.M.: 51963 Banca: BRD Groupe Generale Societe -
 RO26BRDE130SV41175011300 (Rol), RO39BRDE130SV12162051300 (Eur)