

BAUDEMAN GL3

Glet de ipsos cu durata mare de lucrabilitate

Caracteristici:

Glet pe baza de ipsos pentru finisaje la interior

Se utilizeaza pentru gletuire, chituire, reparatii, fixari

Domeniu de aplicare

- pentru egalizarea suprafetelor de beton, tencuiala sau tinci, cu aplicare atat în strat subtire cat si in strat gros
- ca ultim strat de finisaj înainte de aplicarea vopselelor lavabile
- pentru reparatii la glafurile usilor si ferestrelor
- umple gaurile si denivelarile fara a avea curgere si fara sa fisureze

Straturi suport

- ☞ beton, tencuieli, tinci
- ☞ placi de gips carton
- ☞ glet de var sau de ipsos, cu aderenta buna la suport si amorsat in prealabil

Nu se va folosi Baudeman GL3 pentru: finisaje la exterior

Punere în opera

Pregatirea stratului suport

Suprafata de gletuit va fi rezistenta si lipsita de impuritati. Vopselele de ulei vor fi asperizate cu hartie abrazivă si desprafuite. Suprafetele cu huma sau cu var vor fi spalate in totalitate. Amorsa va fi aplicata cu dilutie de 1÷3 pana la 1÷4, in functie de absorbabilitatea stratului suport. O suprafată corect amorsată va avea după uscare un aspect mat. O diluție prea mica a amorsei sau nediluarea acesteia va duce la crearea unui aspect lucios al suprafetelor si la riscul unei aderente slabe a vopselei.

Prepararea gletului

Baudeman GL3 se presar in apa rece, curata, in proportie de 8 litri apa la 20 kg praf. Amestecarea se va face cu un amestecator cu paleti, energic, pana la omogenizarea materialului. Dupa 2 minute se va reamesteca. Timpul de punere in opera al gletului este de 50 minute de la preparare, iar temperatura de lucru va fi cuprinsă între 5 și 30°C.

Aplicarea gletului

Gletul se aplica in unul sau doua straturi consecutive, in functie de neregularitatile stratului suport. Al doilea strat poate fi aplicat dupa intarirea primului, cel mai devreme dupa 50-60 minute de la aplicare.

Daca timpul scurs intre 2 aplicari este mai mare de 24 de ore, se recomanda o amorsare a primului strat.

Dupa uscarea completa, se va trece la slefuirea suprafetelor cu hartie abraziva fina (minim 120). A nu se uita desprafuirea dupa slefuire.

Date tehnice

Compoziție	Ipsos de modelaj, substante minerale si aditivi sintetici
Densitate	1,1 kg / l
Proportie amestec	8 l apa / 20 kg praf
Timp de maturare	2 minute
Durata de lucrabilitate	50 minute
Temperatura de aplicare	5 ÷ 30°C
Aderenta	≥ 0,18 N / mm ²

Consum : 9 m² / 20 kg glet.

Ambalare : Saci de 20 kg

Depozitare : 12 luni în locuri uscate, în ambalajul original.