

Fișă tehnică

Spray Email Hammerite®

Email pentru suprafețe metalice cu aspect lovitură de ciocan, lucios și semilucios

Descriere: Email special tip spray, cu formulă unică, pentru decorarea suprafețelor metalice feroase și neferoase. Se poate aplica direct pe rugină. Ascunde imperfecțiunile suprafețelor pe care se aplică, este economic și ușor de utilizat. Conferă 8 ani protecție împotriva ruginii.

Proprietăți: Se poate aplica direct pe rugină. Ascunde imperfecțiunile suprafețelor pe care se aplică, este economic și ușor de utilizat. Conferă 8 ani protecție împotriva ruginii.

Aspect: lovitură de ciocan, lucios și semilucios

Culoare: diverse culori (a se vedea pe ambalaj)

Mod de aplicare: Suprafețele metalice trebuie să fie uscate, curate și degresate. Se vor îndepărta bucățile de rugină desprinse folosind o perie. Se va curăța vopseaua decojită, urmele de praf sau impuritățile și se va degresa, după caz, cu Diluant Hammerite. Suprafețele metalice neferoase se vor grundui în prealabil cu Grund Hammerite. Pe suprafețele vopsite anterior este indicată efectuarea unui test și dacă emailul Hammerite are efect decapant, stratul vechi de vopsea se va îndepărta integral. Suprafața se va șlefui și apoi se va decora cu email Hammerite. Produsul trebuie să fie la temperatura camerei. Se agită energic flaconul timp de 3 minute și se aplică în straturi subțiri de la o distanță de cca. 15 cm. Aplicați în straturi subțiri pentru a evita scurgerile.

Sistem de straturi recomandat:

- Pentru suprafețe metalice feroase 3-4 straturi subțiri, la interval de minim 15 minute între straturi
- Pentru suprafețe metalice neferoase: 1 strat de Grund Hammerite după care, la un interval de 2 ore, 3-4 straturi de email Hammerite

Uscare: La 20°C, la atingere - 2 ore, în profunzime - 4 ore

Consum specific: cu 400 ml se acoperă până la 0,5 m², în patru straturi; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței și de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare întoarceți flaconul și pulverizați timp de 2 secunde pentru a evita înfundarea duzei.

Depozitare și păstrare: în ambalajele originale închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C-30°C, în spații închise, ferite de surse radiante de căldură sau scânteie. Termen de valabilitate: nelimitat. Culoarea capacului indică culoarea emailului.

Disponibil în: flacoane spray x 400 ml



AkzoNobel

Produs foarte inflamabil. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bdl. Regiei, nr. 6D, bloc 4, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului înconjurător consultați Fișa cu date de securitate disponibilă la distribuitor.

19.04.2017