

Glasroc F RIDURIT

Placa de ipsos armata cu fibra de sticla



Caracteristici:

Placa de ipsos armat cu fibra de sticla.

Are o capacitate redusa de absorbtie a apei si o buna rezistenta la temperaturi inalte.

Imediat sub suprafata placii se afla o tesatura din fibra de sticla, iar miezul este armat cu tocatura din fibra de sticla.

Domeniul de utilizare :

La realizarea de constructii uscate cu protectie la foc: ghene, tavane, pereti, protectie la foc a stalpilor si grinzilor metalice, tubulaturi protectie cabluri la foc.

Mod de utilizare :

Conform instructiunilor din documentatia Rigips.

Specificatii tehnice :

Denumire produs	Glasroc F RIDURIT
Clasificare conform EN 15283-1	Placa de ipsos armat (GM-FH1)
Clasa de reactie la foc conform EN13501-1	A1
Grosime nominala placa (mm)	15 / 20 / 25
Abateri dimensionale grosime (mm)	+0,7 / -0.5
Densitate aproximativa (kg/m ³)	cca 900
Greutate nominala pe metru patrat (kg/m ²)	12,75 / 17 / 21,25
Abateri dimensionale lungime (mm)	+0 / -3
Abateri dimensionale latime (mm)	+0 / -3
Abateri dimensionale diagonala (mm)	2,5
Rezistenta la incovoiere (N/mm ²): longitudinal	645 / 860 / 1075
Rezistenta la incovoiere (N/mm ²): transversal	252 / 336 / 420
Conductivitate termica λ , conform EN 12524 [W/(mK)]	0,25
Tipul cantului	Drept pe toate laturile
Permeabilitatea la vapori, μ , conform EN 12524	10

Depozitare:

Produsele se vor depozita pe suport plan, neted, in spatii inchise, protejate de intemperii, umiditate sau temperaturi excesive

Recomandari:

Placile din gips Rigips, nu se vor utiliza in constructii la exterior sau in spatii cu temperaturi permanent peste 40°C. Constructiile realizate se vor proiecta si executa conform normelor in vigoare si recomandarilor producatorului.

Puteți solicita informații suplimentare
Saint-Gobain Construction Products Romania
Rigips Business Unit
Sos. Pipera nr.43,
Floreasca Park, Corp A
Sector 2, Bucuresti
Tel : +40 (21) 207 57 50
Fax: +40 (21) 207 57 52
www.rigips.ro

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Din prezenta Fișă nu se pot deriva garanții cu urmări legale cu privire la anumite proprietăți ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum și prevederile legale. Toate informațiile sunt puse la dispoziție în bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.