

Aim High

880	640	880
890	860	
990	980	

Fabricagemethode Getuft 5/32" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schlinge	Manufacturing process Tufting 5/32" Looppile
Poolsamenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmaterial 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier Feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 440 gr/m ²	Poids du velours ca. 440 gr/m ²	Polgewicht ca. 440 gr/Qm	Pile weight ca. 440 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 1450 gr/m ²	Poids total ca. 1450 gr/m ²	Gesamtgewicht ca. 1450 gr/Qm	Total weight ca. 1450 gr/m ²
Poolhoogte ca. 5 mm	Hauteur du poil ca. 5 mm	Polhöhe ca. 5 mm	Pile height ca. 5 mm
Totale hoogte ca. 7 mm	Hauteur totale ca. 7 mm	Gesamthöhe ca. 7 mm	Total height ca. 7 mm
Aantal noppen ca. 102.500/m ²	Nombre de points ca. 102.500/m ²	Noppenzahl ca. 102.500/Qm	Number of knots ca. 102.500/m ²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 6	Nombre de coloris 6	Farbenzahl 6	Number of colours 6
Lichtechtheid 5-6	Résistance à la lumière 5-6	Lichtechtheit 5-6	Light fastness 5-6
Waterechtheid 4-5	Résistance à l'eau 4-5	Wasserechtheit 4-5	Water resistance 4-5
Warmtedoorlaatbaarheid 0,13 m ² K/W	Résistance thermique 0,13 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,13 Qm K/W	Thermal resistance 0,13 m ² K/W (Tog 1,3)
Geluidsisolatie 24 dB	Isolation aux bruits d'impact 24 dB	Trittschalldämmung 24 dB	Sound insulation 24 dB
Brandklasse Efl (EN 13501-1)	Classement feu Efl (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN 13501-1)	Fire class Efl (EN 13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddeleucht Pool naar buiten	Caractérisitiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmitteleucht Flor aussen	Characteristics Bleach resistant Pile outside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.
For detailed warranty conditions contact Balta Broadloom-Pour le détail des conditions de garantie contactez Balta Broadloom - Für detaillierte Garantiebedingungen können Sie Balta Broadloom kontaktieren - Neem contact op met Balta Broadloom voor de garantievoorwaarden.

ST-26/09/11

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

