



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Spray vopsea termorezistentă (Heat Resistant)

Spray retus vopsea rezistentă la temperaturi ridicate



Descrierea Produsului

Spray retus vopsea decorativă de calitate superioară, pentru acoperirea suprafețelor, tratate și netratate, expuse la temperaturi foarte ridicate. Nuante diferite. A se consulta Ghidul de culori Super Color din rețelele de magazine ale partenerilor nostri.

Beneficii

- Aderență excelentă
- Termorezistent
- Rezistentă la carburanți, substanțe chimice și la influența factorilor de vreme

Aplicații

Pentru aplicații casnice, pe suprafețe din metal și plastic.

Metoda de lucru

Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără urme de uleiuri sau grăsimi. Tubul trebuie să fie aclimatizat la temperatura camerei. Temperatura optimă de aplicare este între +15°C și +25°C grade Celsius. Înainte de utilizare, agitați tubul timp de 2 minute, apoi pulverizați pe un obiect suprafață mică. Distanța față de suprafața tratată va fi de aproximativ 25–30 de centimetri. Consum specific: în funcție de tipul de suprafață, numărul de straturi de vopsea și de culoare (a se vedea caseta tehnică).

Informații suplimentare

Baza		Silicone resin / Hydrocarbon Resin
Consum		1,25 to 1,75 m2
Continut solid		Aprox 5% w/w
Reaplicare strat după ore	complete drying	10 to 15 minutes
Rezistență la îngheț în timpul transportului		Up to +15°C
Rezistență la temperatură		Up to +800°C
Rezistență la temperatură după întărire		Up to +800°C
Temperatură de aplicare		+5°C to +25°C
Timp de întărire	complete drying	30 to 60 minutes at +160°C
Timp de tăiere	dust dry	5-10 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitări

Pregătirea și Finisarea suprafeței

Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără urme de uleiuri sau grăsimi. Îndepărtați stratul vechi și degradat de vopsea, curățați de rugina și sablați suprafața. Se recomandă protejerea cu bandă de mascare a suprafețelor ce nu se vor vopsi. Testați în prealabil compatibilitatea culorii, într-un loc mai puțin vizibil.

Se poate vopsi

Aplicați vopseaua în mai multe straturi subțiri. Înainte de aplicarea următorului strat, agitați din nou tubul. După folosire, curățați duza (întoarceți tubul cu susul în jos și țineți duza apăsată aproximativ 5 secunde). Timpul de uscare depinde de temperatura mediului, de umiditatea aerului și de grosimea stratului de lac aplicat.

Curățare

Culori

- Roșu
- Alb



Den Braven

Fisa tehnica



Den Braven Spray vopsea termorezistentă (Heat Resistant)

Spray retus vopsea rezistentă la temperaturi ridicate

- Negru
- Maro
- Argintiu Lucios

Ambalare

- Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi între +5°C și +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 10 ani de la data fabricatiei, dacă este stocat conform recomandarilor, în ambalajul original nedesigilat.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate între data eliberării prezentului document si data achizitionării produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea, 070000 Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E inforo@bostik.com

30-07-2019
09:49:40
UTC