

FISA TEHNICA

TENCUIALA DECORATIVA STICKY MOZAIC

1. Descriere produs

STICKY MOZAIC este o tencuiala decorativa pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, granule de cuarț colorat și aditivi de finisare.

Gama de culori: conform etalon - M 302; M 602; M 703; M 803.

2. Domeniul de utilizare

In constructii, pentru protejarea și finisarea decorativa a suprafetelor interioare și exterioare din beton, glet de ipsos, zidarie și gips carton. Se recomanda in special pentru soclu, dar și pentru detalii decorative la interior (coloane, arcade, coridoare, etc).

3. Caracteristici principale

- aderență bună pe o gamă largă de suporturi;
- rezistență la uzură și intemperii.

4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
0	1	2	3.
A	Caracteristicile produsului		
1.	Aspect	pasta omogena, vascoasa cu granule de cuarț colorat de 1,2-1,8 mm	vizual
2.	Conținut nevolatile, %	80 ± 3	SR EN ISO 3251:2008
B	Caracteristicile peliculei		
1..	Aspect pelicula	dura, uniforma, cu aspect mozaic	vizual
2.	Culoare	conform etalon	vizual
3.	Timp de uscare, 20°C, ore - partial - total	24 72	SR EN ISO 9117-3:2010
4.	Putere de acoperire, strat	1	SR EN ISO 3251:2008

5. Mod de utilizare

Pregatirea produsului

Inaintea deschiderii ambalajului se sterg urmele de apa, ulei sau alte impuritati pentru prevenirea contaminarii produsului. Se conditioneaza la 15-30 °C.

Inainte de utilizare, amestecati bine produsul cu o masina de gaurit electrica, dotata cu tija tip agitator-malaxor. Omogenizarea trebuie facuta la turatie mica.

Produsul se aplica nediluat.

Este interzisa amestecarea produsului Sticky Mozaic cu alte produse (var, huma, solventi organici, vopsele pe baza de solventi organici, etc).

Pregătirea suprafeței

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei. Suprafețele pe care se aplică tencuiala decorativă Sticky Mozaic trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi.

Se aplică numai pe suprafețe verticale.

Suprafețe noi:

- **Tencuielile minerale, gleturile de var și ciment:** se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în opera (se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit);

Se amorsează cu Sticky – Amorsa de perete sau cu Sticky TiefGrund-grund de adâncime pentru pereți exteriori și interior.

- **Termosisteme:** stratul final de adeziv se lasă să se matureze minim 6 zile de la punerea în opera și se amorsează cu Sticky – Amorsa de perete sau cu Sticky TiefGrund-grund de adâncime pentru pereți exteriori și interior..

Suprafețe vopsite în prealabil:

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var sau humă;

- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire;

- zonele reparate prin retencuire se lasă să se usuce minim 3 zile, se slefuiesc, se desprăfuiesc și se tratează cu Sticky – Amorsa de perete sau cu Sticky TiefGrund-grund de adâncime pentru pereți exteriori și interior..

Amorsajul are rolul de a uniformiza capacitatea de absorbție și de a îmbunătăți aderența.

Suprafețele mucegaite se spală cu soluția antimucegai Sticky sau cu soluția Sticky

Antimucegai Forte utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

ATENȚIE: SUPRAFATA AFECTATA NU SE VA CURATA PRIN FRECARA USCATA, SPALARE CU APA SAU ZUGRAVIRE NOUA, PENTRU A EVITA DISPERSAREA SPORIILOR DE MUCEGAI PE SUPRAFETELE ALATURATE.

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează să fie vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înainte de aplicarea produsului.

Mod de aplicare

Aplicare strat de fond: se face cu **Sticky – Grund pentru tencuieli decorative**, colorat în aceeași nuanță cu tencuiala – după o zi de la amorsarea suprafeței;

Aplicare tencuiala:

- produsul se aplică la o zi după aplicarea stratului de fond;

- se aplică cu o gletieră din oțel inoxidabil într-un strat de aproximativ 1,8 mm, corespunzător dimensiunii particulelor și se netezeste imediat cu aceeași gletieră;

- se aplică într-un singur strat, fără întreruperi, concomitent pe toată suprafața

- curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuintare.

Condiții de aplicare

- temperatura mediu: 15 -30°C;

- temperatura suportului: 15 -30°C;

- temperatura produs: 15 -30°C;

- umiditate relativă mediu: maxim 80%

- nu se lucrează pe timp de ploaie, ceață, vânt puternic sau temperaturi scăzute.

- se evită lucrul la temperaturi foarte ridicate, recomandându-se aplicarea produsului pe fațada în perioada din zi când suprafața nu este expusă direct razelor solare.

Uscarea

Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport). Slaba ventilatie a incaperii si umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

Uscarea peliculei la temperatura ambianta ($23 \pm 2^{\circ}\text{C}$): partial 24 ore
total 72 ore

6. Consum specific: 3,5 – 4,5 kg/m² in functie de natura suportului si structura dorita. Valoarea exacta a consumului se va stabili in urma efectuarii unei probe

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Ele depind de metoda si conditiile de aplicare, forma, marimea, textura si profilul suprafetei.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans: 25 kg.

Depozitare si transport: in ambalajul inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C. Risc de depreciere prin inghet.

8. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

9. Reglementari legale

Deseuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

COV limita UE g/l: cat A/c: 40

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 40

Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.

Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor .