

tesa® Professional 4952

Bandă dublu adezivă de montaj din spumă de polietilenă

tesa® 4952 este o bandă dublu adezivă din spumă de polietilenă pentru utilizare în domeniul construcțiilor. Aceasta este compusă dintr-un suport de spumă din polietilenă foarte maleabil și un adeziv acrilic vâcos. tesa® 4952 a fost certificată pentru fixarea oglinzilor pe mobilier.

Atuurile produsului:

- Adeziv versatil pentru aderență imediată la numeroase materiale
- Adecvat pe deplin pentru utilizare exterioară: UV, apă și rezistent la procesul de îmbătrânire
- Compensează pentru dilatățile termice inegale dintre materiale diferite
- Fixare rapidă și puternică, chiar și la presiuni de fixare mici
- Absorbție foarte bună a șocurilor termice reci

Domeniul principal de aplicare

- Fixarea oglinzilor pe mobilă
- Fixarea oglinzilor de mașină
- Fixarea accesoriilor & profilelor
- Fixarea panourilor decorative

Date tehnice

▪ Suport	spumă de polietilenă	▪ Rezistența la rupere	10 N/cm
▪ Culoare	alb	▪ Tipul căptușelii	pergamină
▪ Grosime totală	1150 μm	▪ Culoarea căptușelii	maro
▪ Tipul adezivului	acrilic vâcos	▪ Grosimea căptușelii	70 μm
▪ Elongatie	200 %	▪ Greutatea căptușelii	80 g/m ²

Aderență la

▪ Aderența la oțel (inițial)	6.5 N/cm	▪ Aderența la oțel (după 14 zile)	8.0 N/cm
▪ Aderența la ABS (inițială)	5.0 N/cm	▪ Aderența la ABS (după 14 zile)	8.0 N/cm
▪ Aderența la aluminiu (inițială)	5.0 N/cm	▪ Aderența la aluminiu (după 14 zile)	8.0 N/cm
▪ Aderența la policarbonat (inițial)	5.0 N/cm	▪ Aderența la policarbonat (după 14 zile)	8.0 N/cm
▪ Aderența la polietilenă (inițial)	2.7 N/cm	▪ Aderența la polietilenă (după 14 zile)	2.8 N/cm
▪ Aderența la PET (inițial)	5.0 N/cm	▪ Aderența la PET (după 14 zile)	7.0 N/cm
▪ Aderența la polipropilenă (inițial)	2.8 N/cm	▪ Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	5.5 N/cm
▪ Aderența la polistiren (inițial)	5.0 N/cm	▪ Aderența la polistiren (după 14 zile)	7.5 N/cm
▪ Aderența la PVC (inițial)	5.0 N/cm	▪ Aderența la PVC (după 14 zile)	8.0 N/cm

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04952>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

tesa® Professional 4952

Bandă dublu adezivă de montaj din spumă de polietilenă

Caracteristici

▪ Rezistența la temperatură pe termen scurt	80 °C	▪ Rezistență la substanțe chimice	● ● ●
▪ Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C	▪ Rezistența la agenți de înmuiere	● ●
▪ Viscositate	● ● ●	▪ Rezistența statică la forfecare la 23°C	● ● ●
▪ Rezistența la îmbătrânire (UV)	● ● ●	▪ Rezistența statică la forfecare la 40°C	● ● ●
▪ Rezistența la umiditate	● ● ● ●		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediocru ● slab

Informații suplimentare

tesa® 4952 a fost testată și avizată de institutul LGA pentru fixarea oglinzilor. Raportul numărul IWQ FSG 329 1189.

Rezistența la cojire:

- imediată: cojire de pe oțel, aluminiu, ABS, policarbonat, polistiren, PET, PVC
- după 14 zile: cojire de pe oțel, aluminiu, ABS, policarbonat, polistiren, PET, PVC

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04952>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.