

PREGIS COMPAY SA 	Sistemul de Management al Calitatii	Codul : FT-AQ Editia : 1 Revizia A Nr. ex : Pagina : 1/4 Data: 14.09.2011
	Specificatie tehnica Aquastop	
	Emitent : Departamentul Calitate	

Aprobat
Director General
Dan Petru Gavriliu

1. PREZENTARE GENERALA

1.1. Produsul

Produsul se obtine prin aplicarea unui film de polietilena de joasa densitate (LDPE) pe suprafata foliei din spuma de polietilena (PEE) standard.

Se obtine un produs impermeabil, cu proprietati excelente de protectie la socuri si vibratii.

1.2. Proprietati

- material spongios, usor, suplu, elastic, rezistent, impermeabil la gaze si vapori, neabraziv, cu tuseu placut;
- inodor, insipid, neutru din punct de vedere chimic;
- nu absoarbe apa, stabil la actiunea apei, agentilor chimici si solventilor;
- nu contine substante care favorizeaza aparitia mucegaiurilor, dar nu poate impiedica dezvoltarea acestora;
- produs ecologic, netoxic, nepoluant, 100% reciclabil;
- usor de manipulat, prelucrat, aplicat, stantat, perforat;
- excelent amortizor de socuri si vibratii;
- proprietati deosebite de izolator termic si fonic;

1.3. Mod de prezentare la livrare

(a) **Role din folie** de polietilena expandata, avand suprafata exterioara laminata cu un film de LDPE.

La cererea clientului rolele pot fi roluite si cu folia PEE in exterior

b) Formate din folie obtinute prin prelucrarea sub forma de coli (servetele) sau pungi la dimensiuni convenite cu clientul

2 TIPODIMENSIUNI

2.1. Varianta standard se realizeaza sub forma de rulouri cu dimensiunile din tabelul 1

Table nr.1

Grosime [mm] $\pm 10\%$	2.5	3
Lungime [m] $\pm 2\%$	25	25
Latime [mm] $\pm 2\%$	1000 +100 Overl-up	1000 +100 Overl-up
Banda dublu adeziva pe overl-up	19	

Caracteristici LDPE

tabel nr.2

Culoare	Galben cu print cu Aquastop	Negru neimprimat
Lungime (m) $\pm 2\%$	25	25
latime (mm) $\pm 2\%$	1120	1120
Grosime $\pm 10\%$	90 microni	90 microni

PREGIS COMPAY SA 	Sistemul de Management al Calitatii	Codul : FT-AQ Editia : 1 Revizia A Nr. ex : Pagina : 2/4 Data: 14.09.2011
	Specificatie tehnica Aquastop	
	Emitent : Departamentul Calitate	

2.2. **Comenzi speciale** (produse cu dimensiuni atipice)
se pot asigura role/formate si de grosime mai mare (pana in 5mm)

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

tabel nr. 3

Nr.crt	Caracteristica	U / M	Value	Test method
3.1.	Aspect	Attributive	Film continu, uniform, fara incluziuni	Vizual
3.2.	Miros	Attributive	Inodor	Organoleptic
3.3.	Culoare	-	Galben sau negru	Vizual
3.4.	Dimensiuni	mm	Conform cu cerintele comenzii	Micrometru si ruleta
3.5.	PEE Film density $\pm 12\%$	Kg/m ³	25	SR EN ISO 845 :1999

NOTA : Tipul si densitatea se specifica clar in fiecare comanda lansata de client, de comun acord cu producatorul.

4. RECOMANDARI DE UTILIZARE

4.1. Datorita supletii si rezistentei sale, folia Aquastop protejeaza in conditii excelente orice suprafata si orice forma de produs sensibila la socuri repetate; calitatile dielectrice o recomanda pentru protectie impotriva electricitatii statice; intu-cat este inerta din punct de vedere chimic, poate intra in contact cu diverse produse si substante chimice; fiind etansa protejeaza impotriva umiditatii, prafului, murdariei

4.2 Domenii de utilizare recomandate/

Se utilizeaza in constructii la turnarea sapelor din beton, montare sub parchet masiv, montare sub parchet laminat.

5. AMBALARE, ETICHETARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT

5.1. Folia se livreza sub forma de rulouri ambalate in saci de polietilena;

5.2. Formatele taiate se ambaleaza pachetizat, in saci de polietilena sau in cutii de carton.

5.3. Fiecare colet se marcheaza cu date de identificare functie de cerintele clientului (firma, cod produs / reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr.lot, etc).

5.4. Depozitarea se face pe paleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3m de orice sursa de caldura directa.

5.5. Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa a produsului livrat si datele de identificare/produs ;

5.6. Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

6. INSPECTIA CALITATII

6.1. Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de identificare.

6.2. La fiecare lot se verifica caracteristicile 3.1...3.5. din tabelul 3 si modul de ambalare si etichetare.

6.3. Caracteristicile de lot se verifica pe un esantion extras pe baza de control statistic, conform SR ISO 2859-1/2009, cu urmatorul plan de control : AQL = 4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

PREGIS COMPAY SA 	Sistemul de Management al Calitatii	Codul : FT-AQ Editia : 1 Revizia A Nr. ex : Pagina : 3/4 Data: 14.09.2011
	Specificatie tehnica Aquastop	
	Emitent : Departamentul Calitate	

DOCUMENTE

Fiecare lot de vanzare este insotit de declaratia de conformitate a producatorului.

7. GARANTII

Termenul de garantie este de 24 luni de la fabricatie, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii .

Intocmit
Sef atelier confectii
Nicoleta Toma

Avizat
Manager Productie
Gabriel Ciosu

Avizat
Manager Calitate
Marcela Focsa