

FISA TEHNICA

AMORSA SPECIALA ALBA CORAL

1. Descriere produs

Este un produs profesional, conceput ca o amorsă albă, pe bază de copolimeri acrilici si aditivi speciali.

2. Domeniu de utilizare: se utilizeaza pentru amorsarea si preacoperirea suprafetelor interioare si exterioare (tencuieli, gleturi, rigips, etc.), ca strat de fond inaintea aplicarii vopselelor lavabile de interior si exterior.

3. Caracteristici principale

- asigură o acoperire buna a substratului;
- determina reducerea consumului de vopsea;
- dupa folosirea amorsei speciale albe CORAL, este suficient un singur strat de lavabila CORAL;
- reduce si egalizeaza absorbtia la nivelul substratului;
- mareste aderența vopselei la suport;
- timp de uscare redus;
- pastreaza permeabilitatea suportului.

4. Cracteristici tehnice:

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect	lichid omogen	vizual
2	Densitatea 20°C, g/cm ³	1.00 -1.05	SR EN ISO 2811-1:2002
3	Vascozitate, Ø 4, s	10-15	-
4	PH	7 - 8	STAS 8619-1990

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Se omogenizeaza bine inainte de utilizare. Se aplica nediluata sau diluata cu maxim 1:1 apa potabila.

Nota: Se aplica nediluata pentru a asigura acoperirea intr-un singur strat cu vopselele lavabile CORAL

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, compacte curate, desprăfuite, uscate și degresate.

- acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se înlătură total, se nivelează cu o masă de șpaclu, apoi se tratează cu grund;

- betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 7 zile pentru uscare și maturare (carbonatare)
- nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei , vopsele cu clei și materiale sintetice
- suprafețele mucegaite se spală cu soluția antimucegai Sticky sau cu soluția Sticky

Antimucegai Forte utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

ATENȚIE: SUPRAFAȚA AFECTATĂ NU SE VA CURĂȚA PRIN FRECARE USCĂTĂ, SPĂLARE CU APA SAU ZUGRAVIRE NOUĂ, PENTRU A EVITA DISPERSAREA SPORIILOR DE MUCEGAI PE SUPRAFEȚELE ALATURATE.

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează a fi

vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înainte de aplicarea grundului.

Mod de aplicare: se aplică uniform cu pensula, rola sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței, regula de bază fiind că după uscare să nu formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafețe mici; după grunduire suprafața trebuie să fie rezistentă la zgariere; dacă nu s-a obținut această caracteristică se va mai aplica un strat.

Condiții de aplicare:

- temperatura recomandată de aplicare pentru produs, mediu și suport: min. 10°C , max. 30°C;

- nu se va lucra în condiții de temperaturi ridicate sub influența directă a razelor solare, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată de peste 80% și pericol de ploaie și îngheț.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.

Uscarea: 2 ore la suprafața, 24 ore în profunzime după care se poate aplica stratul de finisaj

Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditate (mediu și suport). Slabă ventilație a încăperii și umiditatea excesivă măresc timpul de uscare.

6. Consum specific: 10-15 m² / l / strat - Consumul poate varia în funcție de condițiile de aplicare (geometria suprafeței, metoda de aplicare, condițiile de mediu, natura și pregătirea suprafeței).

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: Produsul se ambalează în bidoane de plastic închise etanș având capacitatea de 1 l; 4 l; 10 l.

Depozitare și transport - Produsul se depozitează în ambalajele originale în spații uscate, sigure, ferite de radiații solare și intemperii, la temperaturi între 5°C și 25°C Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației.

9. Reglementări legale

Deșeurile: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeurile și se tratează conform legislației în vigoare

COV limită UE g/l: cat A/h: 30

COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 30