

ELLEN PROFIL EPDM

Banda de etansare pentru spatii mici, medii si largi

Profil K, P si D



INFORMATII DESPRE MATERIE BRUTA

EPDM este un terpolimer cu etilena si propilena ce are in compozitie metilena. Aceasta mixtura este completata cu materiale aditionale precum: ulei de parafina, silicate minerali, pigmenti de culoare si sulfuri. Mixtura de EPDM este vulcanizata complet, astfel rezulta produsul final.

Rezistenta la temperaturi cuprinse intre: -35°C si +120°C.

INFORMATII FIZICE

- **Densitate:** 0.38-0.48 gr/cm³
- **Rezistenta la radiatii UV:** buna
- **Influenta substantelor chimice, alcoolii, solutii saline, acizi:** zero

- **Rezistenta la uleiuri si grasimi:** scazuta
- **Compresie:** +/- 25%
- **Gradul de absorbtie al apei:** max 5%

PROFIL ADEZIV

Materie bruta

Banda de etansare pentru ferestre pe baza de cauciuc sintetic acoperit cu hartie siliconata.

Rezistenta la temperatura: -30°C - +80°C.

Informatii fizice

- **Grosime:** 0.18mm
- **Forta de lipire:** 35N/25mm
- **Rezistenta la apa:** buna

Instructiunile noastre se bazează pe investigatii amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Informatii tehnice – Banda de etansare pentru spatii mici, medii si largi Profil K, P si D

Pentru rezultate optime nu montati banda la temperaturi sub 7°C.

INFORMATII DE SIGURANTA

Profilul EPDM pe baza de cauciuc cu banda adeziva este stabila din punct de vedere chimic. Nu sunt necesare masuri speciale de precautie.

CONDITII DE DEPOZITARE

A de depozita in conditii normale de temperatura si umiditate: 20-23°C/50-60 RH.

CONDITII DE TRANSPORT

Temperatura maxima permisa este de max. 40°C pentru o perioada de 48 de ore.
Temperaturile sub +50°C ar trebui evitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro