



FISA TEHNICA

savana®

Soluție antimucegai de profunzime

Nr:122 Editia:2 Revizia:3

Data:31.07.2019

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Soluția antimucegai este un amestec omogen pe bază de substanțe active biocide, odorizanți și apă. Acționează în profunzimea suprafețelor contaminate, este eficient împotriva algelor și fungilor.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții.

Produsul este avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

- Aviz nr. 1206BIO/10/12.24.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru conservarea și remedierea suprafețelor contaminate cu fungi și alge. Este destinat suprafețelor minerale interioare (pereti vopsiți, tapetați) sau exterioare finisate sau nefinisate (piatra naturală sau artificială, tencuiala).

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm ³	1 ± 0,02
Culoare	Incolor
Uscare pentru decontaminare	8 – 10 ore
Uscare pentru vopsire	24 ore

Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală a sistemului.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se condiționează produsul la temperatura de 10 - 30°C. Produsul se aplică nediluat.
------------------	--

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie stabile, rezistente, curate.

Suprafețe noi

- se tratează cu **savana** soluție antimucegai de profunzime, numai dacă există contaminare pe suprafață. Se recomandă curățarea în prealabil cu apă și detergent a stratului contaminat.

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- dacă există o sursă de umezire a suportului aceasta se îndalță.
- pentru a împiedica împrăștierea fungilor, se recomandă curățarea mecanică (spaclu, lavete) cu apă și detergent a stratului contaminat;
- se îndepărtează suportul degradat de acțiunea contaminanților și a umezelii.
- după uscare, suportul se saturează cu **savana** soluție antimucegai de profunzime care va acționa 8 – 10 ore.
- pentru un efect de durată, după tratare, se recomandă utilizarea în sistem cu acoperiri cu rezistență la mucegai: **savana** amorsa pentru pereti și **savana** vopsea superlavabilă, superalbă pentru baie și bucatărie, cu Teflon, precum și în sisteme de acoperiri pentru exterior.

Atenție!

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate reduce eficiența tratamentului.
- Nu se combină cu alte produse.
- Aplicarea prin pulverizare trebuie efectuată în jet compact (mutarea capatului pulverizatorului pe poziția marcată printr-o singură linie discontinuă).
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.

Număr de straturi

1 sau, dacă suportul este puternic contaminat se repeta decontaminarea la intervale de 8 – 10 ore.

Randament teoretic de aplicare

10 – 20 mp/litru/1 strat (funcție de porozitate suport și grad de infestare)
Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază funcție de tipul suportului și modul de aplicare și trebuie luate în considerare suplimentar.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Nu se aplica în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub directă influență a razelor soarelui, umiditate ridicată, ploaie sau pericol de îngheț.

Mod de aplicare

Prin pulverizare

Curățare echipament de lucru

Apă

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM

Pentru un efect de durată, după tratare, se recomandă utilizarea în sistem cu **savana** amorsa pentru pereți și **savana** vopsea superlavabilă, superalbă pentru baie și bucatărie, cu Teflon!

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Transport și Depozitare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce conțin 0,7 L.
În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**
A nu se lăsa la îndemana copiilor.

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeurii: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeurii și se tratează conform legislației în vigoare.

Fabryo Corporation

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.