

FIȘĂ TEHNICĂ

STICKY

VOPSEA LAVABILĂ PENTRU BAIE SI BUCATARIE

- rezistenta la mucegai si fungi -

1. Descriere produs

STICKY VOPSEA LAVABILĂ PENTRU BAIE SI BUCATARIE este o vopsea lavabila recomandata pentru acoperirea suprafetelor expuse formarii condensului si a mucegaiului, in special in bai si bucatarii. Asigura respiratia peretelui si confera rezistenta foarte buna la actiunea mucegaiurilor si a fungiilor

Este o vopsea lavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, dioxid de titan, extenderi si aditivi speciali care blocheaza dezvoltarea mucegaiului..

Se poate nuanța cu Sticky Color-pigmenti superconcentrati destinati zugravelilor minerale pe baza de apa sau prin sistemul tintometric Sticky Color-960 nuante.

2. Domeniul de utilizare

Este destinat pentru finisarea decorativa si de protectie a peretilor interiori (tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale) din cadrul constructiilor noi sau vechi, in special pe suprafetele expuse la riscul de aparitie a mucegaiului.

3. Caracteristici principale

- rezistenta la mucegai si fungi;
- prezinta aplicabilitate excelenta;
- are aderenta buna la suportul pregatit corespunzator
- prezintă uscare rapidă
- oferă posibilitate de colorare și nuanțare diversă

4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
0	1	2	3.
A	Caracteristicile produsului		
1.	Aspect	dispersie omogena, fara depuneri sau impuritati	vizual
2.	Culoare	alba	vizual
3.	Densitate la 20 ⁰ C, g/cm ³	1,50 – 1,70	SR EN ISO 2811-1:2002
4.	pH	7,5 -9	STAS 8619-90
B	Caracteristicile peliculei		
1..	Aspect pelicula	pelicula uniforma, alba	vizual

2.	Timp de uscare, 20°C, ore - partial - total	4 24	STAS 2875-75
3.	Putere acoperire, nr. straturi	2	SR ISO 6501-3:2003

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Se omogenizează bine înainte de utilizare. Produsul se diluează cu apă potabilă.

- stratul de bază - vopsea diluată cu max. 10% cu apă;
- stratul final - vopsea nediluată sau diluată cu max. 5% apă.

Pentru evitarea variațiilor de nuanță se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul omogen al unor loturi diferite.

Pregătirea suprafețelor

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei. Suporturile pe care se aplică vopseaua trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se

repara, se nivelează cu o masă de șpaclu, apoi se tratează cu Sticky -amorsa de perete

- betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 4 săptămâni pentru uscare și maturare (carbonatare);
- indiferent de natura lor suporturile trebuie tratate în 1-2 straturi cu Sticky - amorsa de perete sau cu Coral – amorsa specială albă sau cu Sticky TiefGrund-grund de adâncime pentru pereți exteriori și interiori. Amorsa se poate aplica diluată cu apă potabilă 1:5 (în funcție de gradul de absorbție al suprafeței pe care se aplică). Stratul de amorsa este bun dacă după uscare acesta nu devine lucios. Pentru a găsi metoda optimă de diluare în funcție de suport, se fac teste pe suprafețe mici;
- produsul nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei, vopsele alchidice și materiale sintetice;
- suprafețele mușcate se spală cu soluția antimucegai Sticky sau cu soluția Sticky

Antimucegai Forte utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

ATENȚIE: SUPRAFAȚA AFECTATĂ NU SE VA CURATA PRIN FRECARE USCATĂ, SPALARE CU APA SAU ZUGRAVIRE NOUĂ, PENTRU A EVITA DISPERSAREA SPORIILOR DE MUCEGAI PE SUPRAFEȚELE ALATURATE.

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează a fi

vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înainte de aplicarea vopselei

Mod de aplicare: cu rolă sau cu pensulă în două straturi sau prin pulverizare

- temperatura de aplicare: minim 5 °C; maxim 25°C
- al doilea strat se aplică după 2-4 ore de la aplicarea stratului de bază
- vopsirea suprafeței se va face uniform, de sus în jos și fără întrerupere, pentru a preveni stropirea și apariția unor dungi inestetice;
- curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.

Condiții de aplicare:

- temperatura ambianță: minim 10°C, maxim 25°C;
- temperatura suprafață: minim 10°C, maxim 25°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 25°C;
- umiditate mediu: maxim 80%;

Uscarea

Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport). Slaba ventilatie a incaperii si umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

Uscarea peliculei la temperatura de 20°C: partial 4 ore, total 24 ore.

Timp de uscare intre staturi succesive: 2 - 4 ore.

Rezistentele complete ale peliculei se obtin dupa 7 zile de la aplicare.

6. Consum specific: 5 - 8 m²/ kg/strat in functie de natura suportului, de metoda si conditiile de aplicare, forma, marimea, textura si profilul suprafetei.

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuiesc luate in considerare suplimentar.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans: 5kg si 15 kg..

Depozitare si transport: In ambalajul original inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C.

Risc de depreciere prin inghet.

8. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

9. Reglementari legale

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

COV limita UE g/l: cat A/a: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30