

FIȘĂ TEHNICĂ

STICKY

VOPSEA LAVABILĂ SUPERALBA PENTRU INTERIOR

1. Descriere produs

Sticky este o vopsea lavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, dioxid de titan, extenderi si aditivi..

Se poate nuanța cu Sticky Color-pigmenti superconcentrați destinați zugravelilor minerale pe baza de apă sau cu ajutorul sistemului tintometric de colorare în 960 nuanțe.

2. Domeniul de utilizare

Este destinat pentru finisarea decorativa si de protectie a peretilor interiori (tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale) din cadrul constructiilor noi sau vechi.

3. Caracteristici principale

- prezintă aplicabilitate excelentă;
- are putere mare de acoperire;
- are aderență bună la suportul pregătit corespunzător;
- prezintă uscare rapidă;
- oferă posibilitate de colorare și nuanțare diversă.

4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
0	1	2	3.
A	Caracteristicile produsului		
1.	Aspect	dispersie omogena, fara depuneri sau impuritati	vizual
2.	Culoare	alba	vizual
3.	Densitate la 20°C, g/cm ³	1,5 – 1,7	SR EN ISO 2811-1:2011
4.	pH	7,5 -9	STAS 8619-90
B	Caracteristicile peliculei		
1..	Aspect pelicula	pelicula uniforma, alba	vizual
2.	Timp de uscare, 20°C, ore - partial - total	4 24	STAS 2875-75
3.	Putere acoperire, nr. straturi	2	SR ISO 6501-3:2003
4.	Clasa de rezistență la frecare umedă	Clasa 5	SR EN ISO 11998:2007

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Se omogenizează bine înainte de utilizare. Produsul se diluează cu apă potabilă.

- stratul de bază - vopsea diluată cu max. 10% cu apă;
- stratul final - vopsea nediluată sau diluată cu max. 5% apă.

Pentru evitarea variațiilor de nuanță se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul omogen al unor loturi diferite.

Pregătirea suprafețelor

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

Suporturile pe care se aplică vopseaua trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se repară, se nivelează cu o masă de șpaclu, apoi se tratează cu Sticky -amorsa de perete

- betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 4 săptămâni pentru uscare și maturare (carbonatare);

- indiferent de natura lor suporturile trebuie tratate în 1-2 straturi cu Sticky - amorsa de perete. Amorsa se poate aplica diluată cu apă potabilă 1:5 (în funcție de gradul de absorbție al suprafeței pe care se aplică). Stratul de amorsa este bun dacă după uscare nu devine lucios. Pentru a găsi metoda optimă de diluare în funcție de suport, se fac teste pe suprafețe mici;

- produsul nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei, vopsele alchidice și materiale sintetice;

- suprafețele mușcate se spală cu soluția antimucegai Sticky sau cu soluția Sticky

Antimucegai Forte utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

ATENȚIE: SUPRAFAȚA AFECTATĂ NU SE VA CURĂȚA PRIN FRECARE USCĂTĂ, SPĂLARE CU APĂ SAU ZUGRAVIRE NOUĂ, PENTRU A EVITA DISPERSAREA SPORIILOR DE MUȘCAI PE SUPRAFEȚELE ALATURATE.

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează a fi

vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înaintea aplicării vopselei

Mod de aplicare: cu rola sau cu pensula în două straturi sau prin pulverizare

- al doilea strat se aplică după 2-4 ore de la aplicarea stratului de bază;
- vopsirea suprafeței se va face uniform, de sus în jos și fără întreruperi, pentru a preveni stropirea și apariția unor dunguri inestetice;
- curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.

Condiții de aplicare:

- temperatura ambianță: minim 10°C, maxim 25°C;
- temperatura suprafață: minim 10°C, maxim 25°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 25°C;
- umiditate mediu: maxim 80%.

Uscare

Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport). Slaba ventilatie a incaperii si umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

Uscarea peliculei la temperatura de 20°C: partial 4 ore, total 24 ore

Timp de uscare intre staturi succesive: 2 - 4 ore.

Rezistentele complete ale peliculei se obtin dupa 7 zile de la aplicare.

6. Consum specific: 10-14 m²/ l /strat in functie de natura suportului.

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuiesc luate in considerare suplimentar. Ele depind de metoda si conditiile de aplicare, forma, marimea, textura si profilul suprafetei.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans:

1L; 2,5 L; 5L; 8,5L; 15L si 50 kg

Transport si Depozitare: In ambalajul inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C.

Risc de depreciere prin inghet.

8. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

COV limita UE g/l: cat A/a: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30