

ADEZIV EPOXIDIC PENTRU METAL G129

AVANTAJE

- CULOARE: finisaj metalic.
- RAPID: solidificare in 5 minute de la amestecare.
- PUTERNIC: rezistenta finala a imbinarii de 130kg/cm².
- REZISTENT LA TEMPERATURI EXTREME: intre -30°C si +70°C.
- REZISTENT LA UMIDITATE: potrivit pentru utilizare la interior si la exterior.

UTILIZARI

ADEZIVUL EPOXIDIC PENTRU METAL reprezinta solutia tehnica ideala pentru o imbinare rapida (cinci minute), durabila, ultra-rezistenta, oferind un finisaj gri metalizat. Este recomandat pentru reparatii ale autovehiculelor si este potrivit pentru toate tipurile de metal, inclusiv fier, otel, otel inoxidabil, aluminiu, cupru si alte materiale.

Nu este recomandat pentru polietilena, polipropilena sau Teflon®.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Spaclu si tavita de amestecare incluse. Capac pentru utilizare indelungata.

Suprafetele trebuie sa fie curate si sa nu prezinte urme de grasime.

1. Rupeti varful.
2. Apasati pistonul pentru a distribui cantitati egale de rasina si agent de intarire in tavita din dotare.
3. Amestecati cu ajutorul spaclului furnizat pana cand obtineti o culoare uniforma.
4. Aplicati folosind spaclul.
5. Stergeti varfurile seringilor si inchideti-le cu ajutorul capacului prevazut intre cele doua parti ale pistonului.

FIXATI CAPACUL IN MOD CORECT: aliniati canelurile din plastic ale seringii si capacului.

Rezistenta maxima a imbinarii este obtinuta dupa 2 ore.

SFAT:

Lasati surplusul de adeziv sa se usuce pe spaclu si tavita. Dupa intarire, acesta poate fi indepartat cu usurinta, iar spaclul si tavita pot fi reutilizate.

CURATARE

Adeziv neintarit: indepartati cu o carpa uscata si acetona.
Adeziv uscat: indepartati prin raziure.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni in ambalajul original nedesfacut. Depozitati in spatii uscate si racoroase.

ADEZIV EPOXY METAL 25ML G129 BOSTIK

AMBALAJ

	COD	COD DE BARE INTERIOR
G129 : Seringa 25ml	17211240	3549212477547

SIGURANTA

Fisa cu Date de Securitate, care contine informatii suplimentare, este disponibila www.quick-fds.com.



Recomandarile de utilizare au la baza metodele standard de aplicare in conditii normale. Acestea trebuie respectate cu strictete. Cu toate acestea, cumparatorii au obligatia de a efectua propriile teste anterior utilizarii, pentru a stabili potrivirea produsului cu scopul dorit, in special la prima folosire a produsului, si/sau atunci cand suprafata, amplasamentul sau conditiile de lucru nu sunt ideale. Va rugam sa consultati Fisele cu Date de Securitate pentru detalii despre masurile de precautie pentru utilizare.

SERVICIUL TEHNIC BOSTIK

Asistenta directa +33 (0)1 64 42 13 36

