

SPOR Hipoalergenice cu ioni de argint

DESCRIERE PRODUS:

Produs peliculogen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti cu conținut de nanoparticule de argint, biocizi și aditivi speciali.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Etalare superioară
- Nu produce alergii –testat dermatologic în Germania
- Putere mare de acoperire
- Aderență foarte bună la suport
- Permeabilitate ridicată la vaporii de apă din interior și impermeabilă la apa din exterior, lăsând pereții să "respire"
- prin prezența biocizilor controlează procesul de degradare bactericidă și fungică de pe suprafețele vopsite
- Realizează o protecție a peliculei de lungă durată, particulele de argint fiind eliberate gradual



DOMENII DE UTILIZARE:

Se recomandă, în special, pentru încăperile din instituțiile medicale (sali de operații, de tratamente, cabinete medicale, farmacii, saloane pentru bolnavi etc.), pentru grădinițe, școli, hoteluri, clădiri publice și locuințe (camerile copiilor, dormitoare, băi, bucătării) etc

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,62 ± 0,03	SR EN ISO 2811-1
Conține substanțe nevolatile (1g/Ø50mm, 125°C, 60min)	%	64	SR EN ISO 3251
Viscozitate Brookfield (Rot 7, Vit 100, 23±1°C), min.	mPa.s	4000	SR EN ISO 2555
PH	-	Min.8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	neted, mat	-
Grad de alb (WI), min.	%	85	SR EN ISO 2814
Putere de acoperire (CR), min.	%	95-98	SR EN ISO 2814
Grad de luciu (85°)		Min.10	SR EN ISO 2813
Grosime pelicula, μm		Max.100	

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea la temperaturi sub 10°C sau pe suprafete umede.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de praf sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza produsul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de eflorescenta stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Daca suprafata este contaminata cu depozite de mucegai acestea se indeprteaza prin spalare cu apa si detergent sau cu produse specific din gama Policolor, POLISEPT solutie antimucegai
- Suportul curat se impregneaza cu Amorsa perete Policolor
- In cazul in care exista riscul infiltratiilor de apa se recomanda DEKO A8055 Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund in profunzimea suportului si impiedica emigrarea sarurilor catre suprafata suportului.
- Se aplica produsul **SPOR hipotalergenic cu ioni de argint** in 2 straturi cu rola, pensula sau prin pulverizare airless. Pentru aplicarea primului strat, produsul se dilueaza cu apa in proportie de cca. 5 %, iar pentru al doilea strat, produsul se aplica nediluat.

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- indepartarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafata de acoperit si tratarea suportul cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu Amorsa perete Policolor

Suprafete vopsite cu huma sau var:

- indepartarea completa a stratului vechi prin razuire, spalare cu apa
- impregnarea suportului cu Amorsa perete Policolor
- dupa aplicarea stratului de amorsa, aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Numar de straturi recomandate: intre 1 si 2 in functie de gradul de absorbtie a suportului.

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 10-12 m²/litru/strat

TIMP DE USCARE:

la suprafata: ½ ore

pentru reacoperire: 2 ore, total: 3-4 ore.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 4L/8.5L

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.
- *A SE FERI DE INGHEȚ!*

Termen de valabilitate:

36 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

A se consulta Fisa cu date de Securitate

COV limita UE g/l:cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30