

DEKO Creative Effect

Vopsea cu efect tabla de scris

DESCRIERE PRODUS:

Vopsea pe baza de emulsie apoasa 100% acrilica, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Rezistenta foarte buna la zgarieturi
- Rezistenta excelenta la spalare
- Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna
- Aderenta foarte buna la suport
- Formeaza pelicula mata, de culoare neagra
- Putere de acoperire clasa 1

DOMENII DE UTILIZARE:

Se utilizeaza pentru transformarea unei suprafete interioare de perete in tabla de scris de culoare neagra. Suprafata astfel obtinuta este foarte rezistenta la scrierea cu creta si la stergere. Este destinata in special pentru camerele de copii, gradinite, camere hobby, bucatarii, birouri etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.17±0.02	SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max.	µm	100	SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 6, vit 100), temp. 23±1°C, min	mPa.s	650	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	46	SR EN ISO 3251
pH, min.	-	8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform	-
Clasa de lavabilitate		1	SR EN 13300:2002.
Putere de acoperire (CR), clasa 1, min	%	99.8	SR EN ISO 2814
Grad de luci (85°) %,		Max.10	SR EN ISO 2813

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 10-30°C

Umiditate relativa mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 10-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea la temperature sub 10°C sau pe suprafete umede.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de praf sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului

- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Daca suprafata este contaminata cu depozite de mucegai acestea se indeprteaza cu POLISEPT solutie antimucegai.
- Suportul curat se impregneaza cu Policolor Amorsa perete sau Polisept amorsa perete
- Se aplica produsul, **DEKO Professional Vopsea cu efect tabla de scris**, nediluat, in 2 straturi cu rola sau pensula

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- indepartarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafata de acoperit si tratarea suportul cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu Policolor Amorsa perete
- Suprafete vopsite cu huma sau var:
- indepartarea completa a stratului vechi prin raziure, spalare cu apa
- impregnarea suportului cu Policolor Amorsa perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Consumul teoretic: 8-9 m²/litru/strat in functie de natura suportului

TIMP DE USCARE:

la suprafata: ½ ore

pentru reacoperire: 3-4 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 1.25L; 2.5L;4L

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l:cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30